

# Baumit open základ

## Baumit open Grundierung



baumit.com

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Výrobek</b>                       | Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi vodného roztoku křemičitanu draselného.   |
| <b>Složení</b>                       | Draselné vodní sklo, minerální plniva, voda, přísady.   |
| <b>Použití</b>                       | Základní nátěr pro následné nanesení Baumit open strukturální omítky nebo Baumit open strukturální omítky jemné.  |
| <b>Technické údaje</b>               | Sušina: cca 65 %<br>Hustota: cca 1,6 kg/dm <sup>3</sup><br>Spotřeba materiálu: cca 0,15 kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>Způsob dodávky</b>                | 5 a 25 kg plastový kbelík, 16 kbelíků. / pal. = 400 kg  |
| <b>Skladování</b>                    | V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost min. 6 měsíců.  |
| <b>Zajištění kvality</b>             | Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.   |
| <b>Bezpečnost práce</b>              | Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při požití odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný. |
| <b>Seznam RS vět</b>                 | S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí   |
| <b>Upozornění a všeobecné pokyny</b> | Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +8 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání Baumit open základu. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.                      |