

Baumit Bayosan pružná spárovací malta S



Baumit Bayosan FugenMörtel S Keramik

| | |
|--------------------------|---|
| Výrobek | Průmyslově vyráběná suchá prášková spárovací malta. |
| Složení | Cement, organická pojiva, písky, přísady. |
| Použití | ysoce paropropustná, vodoodpudivá spárovací malta s vysokou boční přídržností, určená pro povlakové spárování nenasákavých hladkých fasádních keramických pásků a obkladů na kontaktních za-teplovacích systémech Baumit a Baumit Bayosan. |
| Technické údaje | Potřeba vody: cca 5 - 6 l/25 kg suché směsi Spotřeba: cca 5 - 6,5 kg/m ² |
| Způsob dodávky | 25 kg pytel |
| Skladování | V suchu na dřevěném roštu v neporušeném obalu min. 6 měsíců. |
| Zajištění kvality | Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autori-zované zkušebny. |
| Bezpečnost práce | V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vy-pláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný. |
| Seznam RS vět | Xi dráždivý R 36/38 Dráždí oči a kůži R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení |
| Zpracování | <p>1. Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, sni-žujících přilnavost. Nejmenší tloušťka spáry 5 mm.</p> <p>2. Mísení Pytel Baumit Bayosan pružné spárovací malty S rozmíchat v čisté nádobě pomaluběžným mísidlem nebo v míchačce s nuceným oběhem v 5-6 l vody do homogenního poddajného hutného pastovitého stavu bez hrudek. Do dávky přidávat vždy stejné množství vody, aby se zabráni-lo barevným rozdílům.</p> <p>3. Nanášení Čerstvou Baumit Baumit pružnou spárovací maltu S vpravovat gumovou spárovačkou nebo houbo-vou kaučukovou latí do spár. Dbát na celistvé zaplnění spár. Před zaschnutím smýt zbytky malty z lí-ce obkladu houbou. Viditelné tahy na ploše dodatečně omýt vodou.</p> <p>Upozornění a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu i podkladu nesmí v žádném případě během zpracování a tuhnutí kles-nout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru musí být fasáda ochráněna vhodným způsobem (ochrannou fasádní sítí). Nepřímichávat žádné materiály.</p> |