

# Baumit Bayosan škrábaná omítka KRP

## Baumit Bayosan KratzPutz KRP



<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběná, přírodně bílá, minerální, suchá maltová směs pro ručně nebo strojně zpracovávanou omítku do interiéru i exteriéru. Přírodně bílá.		
<b>Složení</b>	Vápno, vápenec, cement, minerální a zušlechťující přísady.		
<b>Použití</b>	Vodoodpudivá, paropropustná, vrchní ušlechtilá omítka odolná proti povětrnostním vlivům a se sníženou špinivostí. Nevhodná na podklady obsahující sádro.		
<b>Technické údaje</b>	Skupina omítek:	CS II dle ČSN EN 998-1	
	Pevnost v tlaku:	1,5–5,0 N/mm <sup>2</sup>	
	Propustnost vodních par (μ):	10–15	
	Nasákavost:	W 2 dle ČSN EN 998-1	
	Tepelná vodivost (λ):	≤ 0,83 W/mK	
	Označení:	KRP 02	KRP 03                      KRP 04
	Zrnitost:	2 mm	3 mm                      4 mm
	Tloušťka nanášené vrstvy:	12 mm	13 mm                      14 mm
	Spotřeba:	16 kg/m <sup>2</sup>	20 kg/m <sup>2</sup> 22 kg/m <sup>2</sup>
	Vydatnost:	1,6 m <sup>2</sup> /25 kg pytel	1,3 m <sup>2</sup> /25 kg pytel                      1,2 m <sup>2</sup> /25 kg pytel
	Potřeba vody:	5,5-6,5 kg/25 kg pytel	5,5-6,5 kg/25 kg pytel                      5-6 kg/25 kg pytel
<b>Způsob dodávky</b>	25 kg pytel		
<b>Skladování</b>	V suchu na dřevěném roštu v neporušeném balení, skladovatelnost max. 6 měsíců.		
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny		
<b>Bezpečnost práce</b>	V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.		
<b>Seznam RS vět</b>	Xi dráždivý R 37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení		
<b>Zpracování</b>	<b>1. Podklad</b>	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý.  Baumit Bayosan škrábaná omítka KRP je vhodná na : - vápenné, vápenocementové, a cementové omítky - Baumit Bayosan tepelně izolační omítku DP 85 s mezivrstvou Baumit Bayosan Multicontact MC 55 W (technologická přestávka min. 10 dní)  Baumit Bayosan škrábaná omítka KRP je nevhodná na : - plastické hmoty, lakové eventuálně olejové vrstvy, klišové a disperzní barvy	

# Baumit Bayosan škrábaná omítka KRP

## Baumit Bayosan KratzPutz KRP



### 2. Doporučení pro přípravu podkladu

Povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit popř. zpevnit (Baumit hloubkovým základem).

Zbytky odbedňovacího oleje odstranit příslušným přípravkem a vyčistit proudem páry.

Staré lakové, kličové nebo olejové nátěry odstranit vhodným přípravkem a vyčistit proudem páry.

Znečištěné povrchy a plochy napadené řasami mechanicky ošetřit, opískováním, proudem horké páry a aplikovat algicidní přípravek.

Minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností mechanicky odstranit.

Výkvěty mechanicky odstranit, případně ošetřit vhodným sanačním přípravkem.

Poškozené, resp. popraskané plochy vystěrkovat pomocí vhodné stěrkové hmoty (Baumit omítková stěrka)

### 3. Příprava podkladu

Pro sjednocení barevnosti a rozdílné nasákavosti podkladu se zejména za letních teplot doporučuje 24 hodin před aplikací použít penetrační nátěr Baumit univerzální základ.

### 4. Mísení

Baumit Bayosan škrábaná omítka KRP se smísí v samospádové míchačce nebo ručně elektrickým pomaluběžným mísidlem s doporučeným množstvím záměsové vody. K docílení jednotného barevného odstínu doporučujeme vzájemně smísit několik záměsů do velké nádoby na maltu a znovu ručně promísit. Na jednu plochu fasády použít materiál pouze jedné výrobní šarže.

### 5. Nanášení omítky

Skladba vrstev:

1 x Baumit univerzální základ

1 x Baumit Bayosan škrábaná omítka KRP

Tloušťku nanášené vrstvy je nutné volit tak, aby po oškrábaní zůstala tloušťka vrstvy min. 10 mm. Čerstvá omítka je natažena a vyrovnána nerezovým zubatým hladítkem tak, aby v omítce nezůstaly vzduchové bubliny. Když je omítka dostatečně zatvrdlá (zrnko "odskakuje"), může být škrábána. Ucelené plochy provádět plynule, tj. bez dodatečného napojování.

### 6. Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, omítky a podkladu nesmí v žádném případě během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C a stoupnout nad +30 °C. Nepracovat na přímém slunci, za deště nebo silného větru (případně je třeba fasádu odpovídajícím způsobem chránit fasádní sítí).

Během úpravy povrch omítky dodatečně nevlhčit. Rozdílné tloušťky omítky vedou ve stejném čase k různým stupňům tuhnutí a tím i rozdílným výsledným strukturám, které vyvolávají dojem barevných skvrn. K dokonalému spojení vyžaduje omítka dostatek vody. Při tenké vrstvě nebo rychlém vysychání je třeba hotové omítkové plochy jednou nebo vícekrát vlhčit.