

**Technický list výrobku****BAM**

Samonivelační stěrka

Boden- Ausgleichsmasse

Univerzální, lehce zpracovatelná samonivelační hmota určena zhotovení tloušťky vrstev v rozmezí 2 – 10 mm.

**➤ Technické údaje**

- Pevnost v tlaku: 25N/mm<sup>2</sup>
- Spotřeba: cca 1,5 kg/m<sup>2</sup> / 1mm tloušťky vrstvy
- Tloušťky vrstev: 2 až 10mm
- Záměsová voda: cca 7l/20 kg
- Zrnitost: 0-3 mm
- Doba zpracování: 25 minut
- Doba míchání: cca 3 minuty
- Doba odležení: cca 2 minuty
- Pochozí po: cca 24 hodinách
- Přepřacovatelná: po 3 dnech
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

**➤ Vlastnosti**

Vhodná např. pod kolečkový nábytek. Má lehkou zpracovatelnost, minerální a strojně zpracovatelná směs.

**➤ Použití**

Pro vnitřní i venkovní použití. Pro srovnání a nivelování ploch na cementových a anhydritových podkladech při tloušťkách vrstev od 2 do maximálně 10 mm. Pouze v oblastech pevného spojení s podkladem. Pro srovnání a nivelování ploch na dlažbách, podlahových deskách a také na asfaltu v rozmezí tloušťek od 2 do 10 mm. Neaplikovat jako finální povrchovou úpravu.

**➤ Složení&kvalita**

Směs obsahuje písek a jako pojivo je použit cement, další organické přísady ve vhodném složení. Zušlechťená směs.

**➤ Zpracování**

Obsah pytle (20 kg) smíchejte s cca 7 litry čisté vody pomocí nízkotáčkového mísidla do zpracování schopné konzistence. Optimální doba pro míchání činí cca 3 minuty. Poté nechte hmotu cca 2 minuty odstát a opět krátce promíchejte. Připravenou směs během cca 25 minut zpracujte. Namíchanou hmotu rovnoměrně rozlevejte na plochu do maximální tloušťky 10mm. Hmotu roznášejte po ploše pomocí nerezové zubové stěrky, nebo pomocí gumové stěrky. Z čerstvě nanesené plochy je nutno odstranit vzduchové bubliny, které se do směsi dostávají při míchání a roznášení po ploše. Tyto nedostatky odstraňte buďto tvrdým koštětem, nebo ježatým válečkem.

### ➤ **Příprava podkladu**

Podklad musí být nosný, čistý, bez mastnot a volných částic a ulpělých nečistot. Aby nedocházelo k deformacím nanášené stěrky /bubliny, praskliny/ rychlým odsátím záměsové vody, doporučuje se povrch savých podkladů ošetřit neředěnou ELASTIC EMULSION. Rovněž je vhodné takto upravit hladké a nesavé podklady. Po předchozí aplikaci nanášíme stěrku BAM na částečně zavadlou ELASTIC EMULSION, v okamžiku, kdy tato má ještě matný povrch, nesmí dojít k jejímu úplnému zaschnutí. Stěrka BAM 20 není vhodná na podklady flexibilní, podklady s malou pevností /dřevo/, nebo na podklady deformovatelné vlhkem. V místech napojení plochy na zdi, nebo pilíře je třeba osadit dilatační pásy. Při aplikaci na anhydritových, nebo asfaltových podkladech je nutno tyto plochy penetrovat materiálem quick-mix Quarzgrundierung QG.

### ➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

### ➤ **Vydatnost**

Z obsahu 20 kg pytle vznikne zamísením s vodou přibližně 17l čerstvé směsi. Vydatnost závisí na nerovnostech podkladu a síle nanášené vrstvy.

### ➤ **Časový odstup pro následné pracovní kroky**

Lepení dlažeb a podlahových desek:	po cca 1 dnu
Pokládka parket, PVC, zhotovení nátěrů:	po cca 7 dnech

### ➤ **Ochrana zdraví při práci**

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

### ➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

### ➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazuji si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

### ➤ **Upozornění**

Obsahuje cement a dráždivé komponenty povij jako u všech ostatních lepidel. Při styku s vodou působí alkalicky. Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a likvidujte jako stavební odpad.

### ➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazuji si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

### ➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.  
Vínohradská 82  
618 00 Brno  
Tel.: 548 210 441  
Fax: 548 216 657

08/2007ABA