

Technický list výrobku



F-DBK

Elastické stavební lepidlo

Víceúčelová lepicí malta pro interiér i exteriér, odolná vůči mrazu a tepelné zátěži.

➤ **Technické údaje**

- Tahová přídržnost: min 0,5 N/mm²
- Doba zpracovatelnosti: cca 3 hodiny
- Záměsová voda: 6-7l /25kg
- Doba odležení: cca 5 minut
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

➤ **Složení&kvalita**

Hydraulicky tvrdnoucí, cementem vázaná lepicí malta pro vnitřní i venkovní použití.

➤ **Použití**

Stavební lepidlo **F-DBK** od firmy **quick-mix** je cementovazné, mrazuvzdorné lepidlo s mnohostranným využitím. Používá se k lepení keramických dlaždic v tenké vrstvě na stěny i podlahy. Je vhodné také pro lepení na topné pásy, sádkokartony, sádkové vláknité desky a jiné podklady.

➤ **Podklad**

Vhodným podkladem jsou čisté, bezprašné, pevné a nosné povrchy. Silně savé podklady, jako je sádkokarton, sádkové vláknité desky a rovněž potěry z magnésitu a anhydritu je třeba předběžně upravit vhodným základním nátěrem.

➤ **Zpracování**

Obsah pytle smíchejte s cca 6 - 7 litry čisté vody a promíchejte na správnou hmotu vhodnou k lepení. Nepřidávejte žádné další přísady. Promíchané lepidlo po době zrání (5-10 minut) ještě krátce promíchejte a zpracujte v průběhu 3 hodin. Lepidlo rovnoměrně naneste zubovou stěrkou na celou plochu. Při pokládání lepidla na topné pásy musí být topení nejméně jeden den předtím vypnuto a smí být zapnuto až po jeho úplném vytvrnutí. Velikost nanášené plochy je daná sací schopností podkladu a rychlostí práce.

➤ **Spotřeba**

Spotřeba je cca 1,4 – 2,5 kg/m².

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodává se v pytlích o váze 25 kg.

➤ **První moc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Ochrana zdraví při práci**

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007ABA