

**Technický list výrobku****G 05****Sádrovápenná přilnavostní omítka**

Gips – Kalk – Haftputz G 05

Jednovrstvá sádrovápenná přilnavostní omítka. Aplikovatelná bez penetrace na silně savé podklady. Finální úprava se provádí gletováním popř. filcováním. Minerální směs odpovídající kvalitativní třídě MG P IV c.

**➤ Technické údaje**

- Teplota při zpracování: > +5°C
- Doba zpracování: cca 50-60 minut
- Zrnitost: 0-0,6 mm
- Spotřeba: cca 5 kg/1 m<sup>2</sup>, při vrstvě 5 mm
- Vydátnost: cca 40l/40 kg
- Záměsová voda: cca 16,5l/40 kg
- Minimální síla vrstvy: 5mm

**➤ Vlastnosti**

Možná povrchová úprava gletováním a filcováním. Lehká zpracovatelnost, vysoká přilnavost k podkladu. Je to tzv. jednokroková omítková hmota. Má vysokou schopnost počáteční zádrže vody, která nevyžaduje jakoukoli přípravu podkladu. Je to minerální materiál.

**➤ Použití**

Jako jednovrstvá omítka na silně savé podklady, nebo jako je plynobeton, pórobeton a podobně. Podklad není třeba před omítáním ošetřovat žádným speciálním přípravkem. Malta **G 05** se používá jako jednovrstvá či vícevrstvá omítka do místností s běžnou vzdušnou vlhkostí dle DIN 18 550.

**➤ Podklad**

Podklad musí být silně savý, suchý, zbavený prachu a ostatních separačních vrstev. Pro určení a přípravu podkladu dbejte prosím pokynů VOB/C DIN 18 350 odstavec 3 a DIN 18 550.

**➤ Zpracování**

Obsah pytle (40 kg) rozmíchejte s 16,5 litry čisté vody, nejlépe pomocí vrtulového mísiče. Strojní míchání není účelné, neboť omítání se provádí ručně. Během 15-20 minut po rozmíchání s vodou je třeba omítku na zeď natáhnout a srovnat. Po zavaznutí, během dalších 15-30 minut, dle teploty a savosti podkladu ji uhladte filcovým, nebo ocelovým hladítkem. Uzavřené místnosti důkladně větrejte.

**➤ Složení&kvalita**

Směs obsahuje písek a jako pojivo je použita sádra a vápenný hydrát, další organické přísady ve vhodném složení. Zušlechťená maltová směs.

**➤ Skladování**

Skladujte v suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme spotřebovat cca do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodává se v pytlích o váze 40 kg.

➤ **Upozornění**

Maltová směs dráždí kůži a oči. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejete, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.  
Vinohradská 82  
618 00 Brno  
Tel.: 548 210 441  
Fax: 548 216 657  
08/2007ABA