



Technický list výrobku



HAG - QB

Hagalith - přechodový můstek

Quarzbrücke HAG

K vytvoření povrchu před omítáním, speciálně na podklady ze stávající omítky, obvodové izolace a na keramické obklady. K okamžitému použití v exteriéru i ve vnitřních prostorách.

➤ **Technické údaje**

- Zrnitost: 0-0,8 mm
- Doba schnutí: 24 hodin
- Minimální teplota při zpracování: > + 5°C
- Přepracovatelná po: cca 12 hodinách
- Spotřeba: cca 0,5 až 1,5 kg/m²

➤ **Vlastnosti**

K okamžitému použití, má vysokou přilnavost a vysokou vydatnost.

➤ **Použití**

Ke zhotovení povrchu pro omítku na všechny nosné podklady (např. kabřincové zdivo, keramické obklady, staré omítnuté plochy, dřevotřískové desky, obvodové izolace, plochy natřené olejovými, nebo disperzními barvami, asfaltové nátěry, jakož i ocelové konstrukce s nátěrem na ochranu proti korozi) při použití v exteriéru je nutno přidat 20 % cementu, chránit před působením vody.

➤ **Složení&kvalita**

Organická pojiva bez rozpouštědel
Minerální kamenivo dle DIN 4226
Zušlechťeno
Podléhá kontrole jakosti

➤ **Podklad**

Musí se zkontrolovat vhodnost a nosnost podkladu a případně provést jeho zpevnění. U barevných vrstev zkontrolujeme nosnost podkladu na vyříznutém kousku barvy a útržku lepidla. Je nutno odstranit odlupující se části podkladu, prach a mastné nečistoty. Nenanášet na vlhké povrchy.

➤ **Zpracování**

Výrobek je určen k okamžitému použití! Pouze ho zamíchejte a aplikujte neředěný. Nesměšujte s jinými výrobky (kromě cementu). Pro práce v exteriéru přidejte 20% cementu. V tomto případě přidejte nepatrné množství vody, abyste získali potřebnou konzistenci. Materiál naneste celoplošně hladítkem (ocelovým) na suchý, řádně čistý a nosný podklad. Drsnost povrchu můžete zvýšit "pročesáním" ozubenou špachtlí. Zajistěte řádné a příčné větrání. Doba zpracovatelnosti od nanesení až po uschnutí (průhledný bezbarvý vzhled) činí při 20°C přibližně 24 hodin. Chlad a vysoká vlhkost vzduchu tuto dobu prodlužují. Omítku proveďte, až je-li podklad dostatečně zpevněný. Nenanášejte při teplotách vzduchu a teplotě podkladu nižší než + 5°C.

➤ **Spotřeba**

Dle charakteru povrchu cca 0,5 až 1,5 kg/m².

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 12 měsíců.

➤ **Forma dodání**

Kbelík á 8 kg, nebo kbelík á 15 kg.

➤ **Upozornění**

Obaly z umělých hmot je možné bez problému dále používat, nebo je zlikvidovat. Tento výrobek neobsahuje rozpouštědla. Při potřísnění zasažené místo důkladně opláchnete vodou. Při zasažení očí neprodleně vyhledejte lékaře. Uvedené informace jsou poskytovány na základě rozsáhlých zkoušek a četných praktických zkušeností. Nelze je aplikovat na každý konkrétní případ. Doporučujeme proto provést případně vlastní aplikační zkoušku. Technické změny v rámci dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Ve zbývajícím platí naše všeobecné obchodní podmínky.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657

08/2007ABA