

Technický list výrobku



ISP

Sádrová stěrka na sádkartonové spoje, finální vrstva

Spachtel masse ISP

Jemná stěrka, vhodná k velkoplošnému přestěrkování všech omítkových podkladu, stejně jako k vyplnění či vyspravení spár mezi betonovými panely. Vhodná i pro vyplnění der. Pro interiér.

➤ **Technické údaje**

- Zpracovatelnost: 40 minut
- Vydátnost: cca 5,5l/5 kg
- Záměsová voda: cca 3,25l/5 kg
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

➤ **Použití**

Jako jemná omítka, aplikovatelná na všechny přírodní podklady, dále k vyplnění, vyspravení a vyhlazení spár u sádkartonových, sádrovláknitých desek, nebo betonových prefabrikátů, aniž by spáry bylo nutno bandážovat armovací tkaninou. Stěrka se používá k vyspravení trhlin, hnízd v betonu, děr a nerovností na stěnách a stropech. Rovněž použitelná pro domácí kutily, k modelování, k osazování držáku či zásuvkových krabic a podobně.

➤ **Složení&kvalita**

Pojivem je štuková sádra, jemné minerální přísady

Bílá barva

Snadná zpracovatelnost, vysoká přilnavost

I při své vysoké plnivosti se vyznačuje vynikající přilnavostí, takže ani při vyplnění větších trhlin nehrozí

Popraskání či vypadání stěrku je možno nanášet "do ztracena"

➤ **Podklad**

Podklad musí být nosný a pevný, čistý, zbavený všech nečistot a separačních vrstev. Před nanášením stěrky podklad řádně navlhčete, silně savé podklady penetrujte přípravkem **AUFBRENNSPERRE** od firmy **quick-mix**. Dřevěné podklady opatřete přípravkem **ELASTIC EMULSION** od téže firmy. Hladké povrchy lehce zdrsněte.

➤ **Zpracování**

Suchou směs smíchejte se záměsovou vodou a nechte asi 2 minuty zrát. Potom směs ručně nebo vrtačkou s nástavcem při malých otáčkách, rozmíchejte do vláčné konzistence bez hrudek. Připravte si jen tolik materiálu, kolik ho budete schopni zpracovat během 40 - 50 minut. Po vytvrdnutí se dá stěrka lehce brousit, snadno jí pronikne jak hřebík, tak i hmoždinka. Před nanášením následných nátěrů penetrujte plochy potažené stěrku **ISP** přípravkem pro hloubkovou penetraci.

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodáváme v pytlících o hmotnosti 1,5 a 5 kg.

➤ **Vydatnost**

1 kg suché směsi vydá asi na 1,1 litru hotové stěrky. Toto množství vystačí asi na 1,1 m² plochy při tloušťce vrstvy jeden milimetr. Spotřeba je závislá na povaze podkladu a množství nanášená stěrky, nebo síle vrstvy.

➤ **Ochrana zdraví při práci**

Při práci s maltovou směsí nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka a upozornění**

Při aplikování stěrky **IPS** nesmí klesnout minimální teplota vzduchu a podkladu pod +5 °C!

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657

08/2007ABA