



### 1. Popis produktu

KEIM Intact je univerzální vnitřní silikátový povrstvovací nátěr.

### 2. Oblast použití

KEIM Intact je vhodný pro povrstvovací základní nátěry nebo jako povrstvovací přísada do KEIM Biosilu nebo KEIM Ecosilu na povrstvovací, egalizační nátěry nehomogenních podkladů, například starých podkladů s trhlinami, vysprávkami nebo jinými rozdíly struktury. KEIM Intact lze také použít, když se má na hladkých podkladech (např. sádkokarton) dosáhnout drsnosti podobné omítky. KEIM Intact a směsi s KEIM Intactem jako povrstvovací přísadou lze používat jako základní nátěr nebo ve dvou vrstvách jako základní a vrchní nátěr.

### 3. Vlastnosti výrobku

- povrstvovací, vyrovnávací
- strukturuje hladké podklady
- široké spektrum použití, lze míchat s KEIM Biosilem nebo KEIM Ecosilem
- propustný pro vodní páru
- bez rozpouštědel, změkčovadel, biocidů
- nehořlavý
- minerálně alkalický, zabraňuje růstu plísní
- dobrá přilnavost
- minerálně matný, nelesklý
- hospodárný díky snadné aplikaci

#### Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: 1,58 g/cm<sup>3</sup>
- difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy:

$$s_d = 0,02\text{m}$$

(dle ČSN EN ISO 7783-2)

#### Odstíny

Materiál je standardně vyráběn v bílé barvě. KEIM Intact lze tónovat barevnými koncentráty KEIM nebo smícháním s KEIM Biosilem nebo KEIM Ecosilem.

#### Pozor

Míchání s produkty z jiných systémů než KEIM Biosil® nebo KEIM Ecosil není přípustné!

### 4. Pokyny pro zpracování

#### Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý a čistý. Odstraňte prach a volné části. Silně savé nebo sprášující podklady se předem zpevní fixativem KEIM Spezial-Fixativ®. Nosné staré nátěry nebo jejich zbytky lze KEIM Intactem přepracovat. U starých organických nátěrů je třeba přezkoušet odolnost jejich pojiva proti zmýdelnění. Klišové barvy se musí důkladně smýt. U starých nátěrů doporučujeme zkušební plochy, aby se zjistilo prorážení látek (dřevitá barviva, těr apod.). U barevných nátěrů sádkokartonu je nutný základní nátěr přípravkem KEIM Grundierweiss. Při zpracování na sádkokartonu může dojít k zabarvení ligninovými částicemi z kartonu, pokud jsou sádkokartonové desky vystaveny slunečnímu záření nebo delší čas zabudovány nebo skladovány ve vlhkém prostředí. Toto zabarvení lze odstranit po nátěru základní barvou izolačním nátěrem KEIM Isolierweiß od rohu k rohu, než se nanese svrchní nátěr.

#### Zpracování

Nátěr provádět vždy štětkou, Materiál neředit vodou. Mezi následnými nátěry je třeba dodržet časový odstup alespoň 6 hodin.

#### Ředění:

Je-li to nutné, ředí se KEIM Spezial-Fixativem.



**Spotřeba**

Cca 0,25 l/m<sup>2</sup> jako nesmíchaný základní nátěr, závisí na podkladu a způsobu zpracování. Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

**Čištění náradí**

Ihned po použití omýt vodou.

**5. Dodávaná forma**

Nádoby o obsahu 5 a 15 litrů.

**6. Skladování**

V dobře uzavřených nádobách je doba skladovatelnosti min. 12 měsíců v nemrznoucím prostředí.

**Pozor:**

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

**7. Bezpečnostní pokyny**

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

**8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

**9. První pomoc**

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.

