

Technický list výrobku



K 09 F

Vlákný vyztužená pokrývačská malta

Dachdecker Mörtel mit Fasern

Minerální, vlákný vyztužená pokládací malta určená pro kladení hřebenačů, nárožních a okapních prvků z pálených pokrývačských materiálů. Vymazávací malta pro střešní plotny vyznačující se vysokou počáteční pevností. Mrazuvzdorná směs splňující požadavky kvalitativní třídy MG II.

➤ **Technické údaje**

- Pevnost v tlaku: min 2,5 N/mm²
- Zpracovatelnost: cca 2 hodiny
- Zrnitost: 0-1,2 mm
- Záměsová voda: cca 6,5 l/40 kg
- Vydátnost: cca 26 litrů/40 kg
- Teplota při zpracování: nad + 5°C
- Spotřeba: cca 15-20 kg na 1bm v závislosti na rubové straně podkladu

➤ **Barvy**

- Šedá
- Červená

➤ **Vlastnosti**

Má výbornou zpracovatelnost a počáteční přilnavost, vysokou elasticitu a roztékavost při zpracování. Tato hmota nepotřebuje následné vypalování po aplikaci při styku s páleným materiálem. Je to počasí a mrazu odolná hmota po vytvrnutí. Také je difúzně otevřená.

➤ **Použití**

Malta je určená pro kladení hřebenačů, nárožních a okapních prvků z pálených pokrývačských materiálů. Vymazávací malta pro střešní plotny.

➤ **Složení & kvalita**

Skupina malt II dle DIN 1053.
Příspěvky a pojiva dle DIN 1060 a DIN 1053.
Příspěvky pro vytvrzení dle DIN 4226.
Volně rozptýlená sklotextilní vlákna odolná proti působení alkalií.
Příspěvky zabraňující vymývání hmoty dle DIN 18557.

- **Zpracování**
Hmotu K 09 F smíchejte pomocí nízkootáčkového mísidla s cca 6,5 litry čisté vody. Hmotu musí být plasticky zpracovatelná a nesmí se lepit na zednickou lžící. Připravenou hmotu aplikujte vždy v plastickém stavu po dobu cca 2 hodin od namíchání.
Po aplikaci chraňte před působením nepříznivých účinků počasí. Plochy chraňte především před účinky přímého osvětlení slunce, působení deště a nízkých teplot pod +5°C.

- **Vydatnost**
Balení á 40 kg vydá za cca 26l připravené směsi.

- **Spotřeba**
Na bm při provádění pokládky střešních prvků kalkulujte se spotřebou v rozmezí 15 – 20 kg. Spotřeba je závislá na členitosti rubové strany pokládaného střešního prvku.

- **Skladování**
V suchu mimo mraz v originálních dobře uzavřených obalech na dřevěných paletách po dobu cca 6 měsíců.

- **Balení**
Dodává se v pytlích o váze 40 kg.

- **Upozornění**
Obsahuje cement a dráždivé komponenty pojiv jako u všech ostatních lepidel. Při styku s vodou působí alkalicky. Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Nespotřebovaný materiál nechte vytvrdnout a likvidujte jako stavební odpad.

- **Technický list vydal**
quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657

08/2007ABA