

## Technický list výrobku



### MGB

### Malta ke zdění ze skleněných tvárnic

Glasbausteinmörtel MGB

Speciální malta ke zdění ze skleněných tvárnic a keramických pásků. Je mrazuvzdorná. Výrobek je přezkoušen dle normy DIN 18 557.

#### ➤ **Technické údaje**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| ○ Pevnost v tlaku:        | min 12 N/mm <sup>2</sup> |
| ○ Doba míchání:           | 2-3 minut                |
| ○ Zrnitost:               | 0-4 mm                   |
| ○ Vydátnost:              | cca 6l/10 kg             |
| ○ Zpracovatelnost:        | 2 hodiny                 |
| ○ Záměsová voda:          | cca 1l/10 kg             |
| ○ Teplota při zpracování: | nad + 5°C                |

#### ➤ **Použití**

Malta MGB od fy quick mix je určena ke zdění se skleněnými tvárnicemi všech typů, stejně jako ke zdění ze všech málo savých, či nesavých keramických tvárnic a cihel. Je vhodná jak pro interiéry tak i exteriéry.

#### ➤ **Složení&kvalita**

Směs obsahuje písek a popílek, jako pojivo je použit cement, další organické přísady ve vhodném složení. Zušlechťená maltová směs.

#### ➤ **Zpracování**

Obsah pytle smíchejte s cca 1 litrem vody a během 2 hodin zpracujte. Projektem navržené zpevnění, jaké zajistí betonářská výztuž, je třeba dokonale pokrýt maltou. Pro dodatečné vyspárování doporučujeme použít spárovací hmotu FSM vyráběnou pro spáry široké 4-15 mm, dodávané fou quick-mix i v různých barvách.

#### ➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

#### ➤ **Balení**

Dodává se v sáčcích o váze 10 kg.

#### ➤ **Upozornění**

Rozmícháváme si pouze tolik malty, kolik jsme schopni zpracovat během jedné hodiny. Vyzděné, nebo opravené místo je možno zatížit po 12 hodinách, při nepříliš rychlém roztopení. Jinak zatěžujeme až po 24 hodinách.

➤ **Ochrana zdraví při práci**

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.  
Vinohradská 82  
618 00 Brno  
Tel.: 548 210 441  
Fax: 548 216 657  
08/2007ABA