

Baumit GranoporPrimer



Výrobek	Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.	
Složení	Organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.	
Použití	Základní nátěr použitelný v exteriéru i v interiéru, pro následné nanesení výrobků omítka Baumit GranoporTop a Baumit MosaikTop.	
Technické údaje	Objemová hmotnost:	cca 1,35 kg/m ³
	Podíl pevných částic:	cca 70%
	Barva:	bílá
	Zrnitost:	0,5 mm
	Spotřeba:	cca 0,2 kg/m ² na hladkých stěrkách cca 0,3 kg/m ² na omítkovém podkladu, při jednom nátěru
Způsob dodávky	25 kg kbelík, 5 kg kbelík	
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Bezpečnostní značení	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, www.baumit.cz .	
Seznam RS vět	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
	Baumit GranoporPrimer je vhodný na:	
	<ul style="list-style-type: none"> • minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů • vápenné, vápenocementové a cementové omítky • beton a jiné minerální podklady • (staré) dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové nátěry a omítky • sádrové omítky 	
	Baumit GranoporPrimer je nevhodný na:	
	<ul style="list-style-type: none"> • čerstvé vápenné omítky a nátěry • plastické hmoty, lakové eventuálně olejové vrstvy a klišové barvy. 	
Doporučení pro podklady specifické pro výrobek	<ul style="list-style-type: none"> • povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit • staré lakové, olejové nebo klišové nátěry: odstranit příslušným přípravkem a vyčistit proudem páry • znečištěné nebo zastaralé povrchy: odstranit mechanicky, opískováním a vyčistit proudem páry • minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit • výkvěty: mechanicky odstranit, případně aplikovat speciální sanační opatření • poškozené, resp. popraskané plochy: vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty (např. Baumit ProContact). 	
Zpracování	Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 25 kg Baumit GranoporPrimer. Baumit GranoporPrimer je možné nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry.	
	Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.	

Baunit GranoporPrimer



baunit.com

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Konečná povrchová úprava

- Baunit GranoporTop
- Baunit MosaikTop