

## Technický list výrobku



### PFM-94

### Malta na suché spárování dlažby

Pflasterfugenmörtel PFM -94

Speciální minerální malta k suchému spárování kamenných, betonových a cihelných dlažeb.

#### ➤ **Technické údaje**

- Pevnost v tlaku: min 10 N/mm<sup>2</sup>
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

#### ➤ **Vlastnosti**

Lehká zpracovatelnost, při zpracování nedochází k nevratnému znečištění pokládaného kamene.

#### ➤ **Použití**

Kompletně namíchaná přírodní maltová směs určená k vyspárování dlažby z přírodního kamene, betonu a cihelných dlaždic. Dlažba musí být pevně fixována k podkladu, ať už přilepena, uložena v maltovém či betonovém loži nebo pevně usazena v ztuhnutém podkladu. Vhodná na náměstí, pěší zóny, zázemí parkovišť, vjezdy do garáží a chodníky. Lze ji použít pro spárování při pokládání do maltového lože a při usazování obrubníku.

#### ➤ **Složení & kvalita**

Směs obsahuje písek o zrnitosti 0-1 mm, jako pojivo je použit cement, další organické přísady ve vhodném složení. Zušlechťená maltová směs.

#### ➤ **Zpracování**

Spárovaná plocha musí být absolutně suchá a čistá. Šířka spár musí být minimálně 8-10 mm, hloubka pak alespoň 30 mm. Obsah pytle vysypte na položenou dlažbu a rozhrňte ji gumovou stěrkou do spár. Z dlažby jemně omeťte přebytečnou směs. Takto připravenou dlažbu opakovaně důkladně zakropte vodní mlhou, k čemuž jsou nejvhodnější jemné zahradní nástavce. Dostatečné zakropení se projeví stojící vodou ve spáře. Asi po 15-20 minutách od zalití spár, v závislosti na povětrnostních podmínkách, budou spáry natolik pevné, že můžete přistoupit k opatrnému omytí a dočištění plochy. Následně plochu ještě důkladně prolíjete vodou. Po zaschnutí můžete zamést zbytky písku. Je-li plocha ve spádu, začínejte zkrápět i následně zalévat vždy z nejnižšího místa plochy. Vyspárovaná plocha je po 7 dnech vyzrálá a pojízdná. Názorné obrázky s popisem postupu práce najdete v brožurách q-m produktů pro práci s kamenem.

#### ➤ **Spotřeba**

Řídí se podle formátu použité dlažby a rozměru spár. Zprůměrované spotřeby na jedno 25 kilogramové balení,

při rozměru spáry:	10 x 30 mm
formát dlažby:	20 cm x 20 cm vydatnost balení 2,2-2,5 m <sup>2</sup>
	10 cm x 20cm 1,3-1,6 m <sup>2</sup>
	10 cm x 10 cm 1,0-1,3 m <sup>2</sup>

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodává se v pytlích o váze 25 kg.

➤ **Ochrana zdraví při práci**

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.  
Vinohradská 82  
618 00 Brno  
Tel.: 548 210 441  
Fax: 548 216 657

08/2007ABA