

Technický list výrobku



S-Fix

Rychlovlavná závlivková malta

Schnellvergussmörtel S - Fix

Rychlovlavná závlivková malta, zvlášt vhodná je pro regulování výšky u kanalizačních vpustí, nebo šachet.

➤ **Technické údaje**

- Pevnost v tlaku po 1 hod.: min 8 N/mm²
- Pevnost v tlaku po 7 dnech: min 40 N/mm²
- Pevnost v tlaku po 28 dnech: min 55 N/mm²

- Zrnitost: 0 – 1 mm
- Záměsová voda: 4,5/25 kg
- Bobtnavost: min 0,1 %
- Doba zpracovatelnosti: cca 5 – 10 min
- Teplota při zpracování: nad + 5°C
- Vydátnost: cca 14l na 25 kg

➤ **Vlastnosti**

Rychlovlavná závlivková malta S-Fix je lehce rozmíchatelná, s vysokou zatékavostí. Malta se nesmršťuje, neobsahuje chloridy. Je mrazuvzdorná a nedochází k jejímu rozmíšení. Malta S-Fix má dobrou přilnavost k betonu i k oceli.

➤ **Použití**

Rychlovlavná závlivková malta S-Fix se používá v těch případech, kdy předpokládáme, nebo požadujeme zatížení závlivky již v krátkém čase po zalití. Například k zalití kotevních otvorů různých strojů, nebo k ukotvení. Zvlášt vhodná je pro regulování výšky u kanalizačních vpustí či šachet.

➤ **Zpracování**

Podklad očistěte, odstraňte části s podkladem pevně nespojené, prach, zbytky cementového mléka, bednicích olejů a tuků. Podklad důkladně navlhčete, zabraňte však vytvoření kaluží. Obsah celého pytle S-Fix míchejte minimálně po dobu 3 minut v míchačce s nuceným mísením. Bednění musí být těsné a pokud možno nesavé. Rychlovlavná závlivková malta S-Fix zatéká plynule bez pracovních spár tak, aby mohl ze směsi volně unikat vzduch a v maltě nevznikaly dutiny.

- **Balení**
Dodává se v pytlích o váze 25 kg.

- **Skladování**
V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat během 3 měsíců.

- **Ochrana zdraví při práci**
Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

- **První pomoc**
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

- **Poznámka**
Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

- **Technický list vydal**
quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657

08/2007ABA