



1. Popis produktu

KEIM Soldalit® -Fixativ je silikátové ředidlo a základní nátěrová hmota na bázi kombinace pojiv – solu kyseliny křemičité a vodního skla.

2. Oblast použití

KEIM Soldalit® -Fixativ slouží jako ředidlo pro KEIM Soldalit® a KEIM Soldalit® -Grob. Při zpracování materiálu KEIM Contact-Plus s následujícími vrstvami KEIM Soldalit® lze **pouze** přípravkem KEIM Soldalit® -Fixativ podle potřeby ředit i KEIM Contact-Plus. Kromě toho lze KEIM Soldalit® -Fixativ použít i jako základní nátěr na silně savých podkladech nebo částech, jako jsou např. místa vysprávek.

3. Vlastnosti výrobku

- základní pojiva: kombinace solu kyseliny křemičité a vodního skla (=sol-silikát)
- silikátový
- odolný proti vlivům klimatu
- odolný proti UV záření
- nehořlavý
- prodyšný, netvoří film, mikroporézní
- bez rozpouštědel a změkčovadel

Charakteristika materiálu

- specifická hmotnost: cca 1,03 g/cm³
- organický podíl: < 5 %
- pH > 11

Odstíny

Mléčná, namodralá

Pozor

Míchání s produkty z jiných systémů není přípustné! To platí i pro produkty KEIM, které nejsou součástí systému KEIM Soldalit®.

4. Pokyny pro zpracování

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, nosný, čistý, zbavený prachu a nesmí sprašovat. Volné části starých nátěrů se musí odstranit mechanicky nebo otryskáním tlakovou vodou. Chybějící místa se doplní vhodným vysprávkovým materiálem a jejich struktura se přizpůsobí okolní ploše. S povrchu se musí odstranit sintrové vrstvy pomocí KEIM Ätzflüssigkeit.

Silně savé plochy se ošetří základním nátěrem KEIM Soldalit® -Fixativem.

Zpracování

Jako základní nátěr:

KEIM Soldalit® -Fixativ se nanáší neředěný.

Jako ředidlo na silně savých podkladech:

KEIM Soldalit® -Fixativem lze ředit základní nátěr materiálu KEIM Soldalit®, KEIM Soldalit® -Grob nebo KEIM Contact-Plus podle savosti podkladu maximálně do 10 %.

Spotřeba

Jako základní nátěr cca 0,1–0,2 l/m², podle savosti podkladu.

Tato hodnota je orientační. Přesné hodnoty spotřeby zjistíte zkušebním nátěrem.

Čištění náradí

Ihned po použití omýt vodou.

5. Dodávaná forma

Nádoby o obsahu 5 a 20 litrů.



6. Skladování

Cca 12 měsíců v chladu, chráněné proti mrazu a dobře uzavřené.

Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

7. Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (proti-chemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut
- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácí dřívější vydání platnost.