

Technický list výrobku



BZ

Rychle tuhnutí cement

Blitzzement BZ

Rychlovazný cement slouží k upevnění hmoždinek, k rychlému vyrovnání nerovností, ukotvení a připevnění kotevních prvků uvnitř i venku, mrazuvzdorná hmota. Přežkoušená podle podnikové normy DIN 18557.

➤ **Technické údaje**

- Pevnost v tlaku: min 20 N/mm²
- Zpracovatelnost: cca 2 minuty
- Konzistence: slabě plastická
- Zrnitost: jemný cement
- Teplota při zpracování: nad + 5°C

➤ **Vlastnosti**

Tento cement dosahuje vysokých pevností a je možno jej již za několik minut zatěžovat.

➤ **Použití**

Rychle tuhnutí cement je ideální řešení pro všechny montážní práce uvnitř i venku. Např. k ukotvení, zalití a připevnění kotev, rour, garážových vrat, dveří, oken, ocelových konstrukcí, elektroinstalací, strojů, zábradlí a mnoho dalších případů.

➤ **Zpracování**

Produkt BZ rozmíchat nejlépe v gumovém kelímku s trochou vody do patřičné konzistence. Připravený podklad navlhčit a rozmíchanou hmotu ihned nanášet, popřípadě vtlačovat do kotevního otvoru. Hmoždinku, nebo kotvu však ihned stabilizovat do požadované polohy. Rozmíchávejte pouze tolik cementu, kolik jste schopni zpracovat během několika minut.

➤ **Skladování**

V suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme zpracovat do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodává se v sáčcích o váze 5 kg.

➤ **Ochrana zdraví při práci**

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657

08/2007