

Technický list výrobku



FAF

Stavební lepidlo flexibilní,EXTRAKLASSE,disperzní

K okamžité aplikaci připravené, jednosložkové, pastózní, vysoce flexibilní disperzní lepidlo určené pro lepení obkladů a dlažeb na dřevěné podklady, cementovláknité desky a také obkladu na obklad.

➤ **Technické údaje**

- Přidržitost k podkladu: min 0,5 N/mm²
- Pevnost v tlaku: min 17 N/mm²
- Teplota podkladu: nad + 12^oC
- Teplota při zpracování: nad + 5^oC
- Spotřeba: 1,6 kg/m² (4 mm zuby)
2,5 kg/m² (6 mm zuby)

➤ **Použití**

Lepidlo je vhodné pro lepení nových obkladů na obklady staré, nebo na dřevěný podklad, právě tak, jako k lepení keramických obkladů a kameniny, skla, mozaiky, desek ze styroporu a tepelně izolačních desek z minerálních vláken, polystyrenu, polyuretanu. Při použití lepidla ve vnějším prostředí a při lepení velkoformátových podlahových desek přidejte 20% cementu, případně přimíchat trochu vody a pomocí míchacího nástavce na ruční vrtačce rozmíchejte do vláčné konzistence bez hrudek.

NELZE POUŽÍT K BAZÉNU!

➤ **Zpracování**

Lepidlo rovnoměrně naneste zubatou stěrkou na podklad. Nanášejte tolik lepidla, aby bylo zaručeno plnoplošné přilepení k podkladu. Suché dlaždice vtlačte během cca 30 minut do ještě vlhkého lepidla. Ačkoliv se lepící účinek projeví okamžitě, můžete ještě krátce po položení provést korekce. Přebytečné lepidlo odstraňte ihned mokřým hadrem. Spárovat obklad stěn můžete nejdříve po 48 hodinách, spárovat dlažbu, dle formátu asi po 4 dnech.

➤ **Podklad**

Pro dosažení optimálního výsledku musí být podklad pevný, nedeformovatelný, suchý, nasákavý a zbavený tuku. Také musí být vodotěsný. Při lepení nových obkladů na staré, je třeba podklad řádně odmastit a vysušit. Zdrsněním starých obkladu smirkovým papírem se ještě zvýší přilnavost lepidla k podkladu. Staré nátěry a tapety se musí odstranit, pevně držící vrstvy je třeba obrousit. Nerovnosti podlah a stěn vyrovnat vhodnou stěrkou. Je-li podkladová plocha sádrová, je nutno ji opatřit vhodným přípravkem proti nadměrnému odnímání vody lepidlu.

➤ **Skladování**

Nádoby skladovat uzavřené ve skladovacích prostorách, kde nemůže teplota klesnout pod bod mrazu!!

➤ **Balení**

Dodává se v plastových nádobách o váze 4,8 a 20 kg.

➤ **Ochrana zdraví při práci**

Směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazuje si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vínohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007