

# Baumit Artline barva

## Baumit ArtlineFarbe



<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběný hotový barevný nátěr na bázi organického pojiva, pro exteriér a interiér.										
<b>Složení</b>	Organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.										
<b>Vlastnosti</b>	Vodoodpudivý, odolný povětrnostním vlivům, paropropustný, lehce zpracovatelný fasádní nátěr.										
<b>Použití</b>	Pro ochranu a estetické ztvárnění fasád i vnitřních povrchů minerálních omítek a na beton. Při nátěru omítek tepelně izolačních systémů nebo tepelně izolačních omítek je celoplošné použití omezeno hodnotou HBW konkrétního barevného odstínu – viz Tabulka 1 (např. pouze dekorativní prvky).										
<b>Technické údaje</b>	<table> <tr> <td>Objemová hustota:</td> <td>cca 1,6 kg/m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>Podíl pevných částic:</td> <td>cca 70%</td> </tr> <tr> <td>Hodnota pH:</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>Faktor difúzního odporu:</td> <td>cca 200 – 250</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba materiálu:</td> <td>cca 0,5 kg/m<sup>2</sup> při jednom základním a jednom krycím nátěru (na jemnozrnném podkladu)</td> </tr> </table>	Objemová hustota:	cca 1,6 kg/m <sup>3</sup>	Podíl pevných částic:	cca 70%	Hodnota pH:	7,5	Faktor difúzního odporu:	cca 200 – 250	Spotřeba materiálu:	cca 0,5 kg/m <sup>2</sup> při jednom základním a jednom krycím nátěru (na jemnozrnném podkladu)
Objemová hustota:	cca 1,6 kg/m <sup>3</sup>										
Podíl pevných částic:	cca 70%										
Hodnota pH:	7,5										
Faktor difúzního odporu:	cca 200 – 250										
Spotřeba materiálu:	cca 0,5 kg/m <sup>2</sup> při jednom základním a jednom krycím nátěru (na jemnozrnném podkladu)										
<b>Způsob dodávky</b>	5 a 25 kg kbelík										
<b>Skladování</b>	V suchu a chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 6 měsíců.										
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.										
<b>Seznam RS vět</b>	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí										
<b>Podklad</b>	<p>Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, soudržný, únosný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Podklad nesmí být vodoodpudivý.</p> <p>Baumit Artline barva je vhodná na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vápenocementové a cementové omítky</li> <li>beton a jiné minerální podklady</li> <li>(staré) dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové nátěry a omítky</li> <li>vápenosádrové, sádrovápenné a sádrové omítky</li> <li>sádrokartonové desky</li> </ul> <p>Baumit Artline barva je podmíněně vhodná na: (vhodnost ověřit na zkušební referenční ploše)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kov</li> <li>dřevo</li> </ul> <p>Baumit Artline barva je nevhodná na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>vápenné omítky</li> <li>plasty a syntetické pryskyřice, lakové event. olejové nátěry a klišové barvy</li> <li>renovace kontaktních tepelně izolačních systémů.</li> </ul>										
<b>Doporučení pro podklady specifické pro výrobek</b>	<p>Příprava podkladu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit</li> <li>křídující nebo lehce pískující povrchy zpevnit (např. Baumit hloubkový základ, technologická přestávka min. 12 hodin)</li> <li>staré lakové, olejové nebo klišové nátěry: odstranit příslušným přípravkem a vyčistit proudem páry</li> <li>odbedňovací přípravky na betonu odstranit příslušným přípravkem a/nebo vyčistit proudem páry</li> <li>znečištěné nebo dožilé povrchové vrstvy: odstranit mechanicky, opískováním a vyčistit proudem páry</li> <li>minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit</li> <li>výkvěty: mechanicky odstranit, případně použít speciální sanační opatření</li> <li>poškozené, resp. popraskané plochy: vyspravit vhodnou stěrkovací hmotou (např. Baumit lepicí stěrka s/bez vložené Baumit sklotextilní síťoviny).</li> </ul>										

# Baumit Artline barva

## Baumit ArtlineFarbe



### Zpracování

Bezprostředně před nanášením barvu vždy důkladně promícháme pomaluběžným mísidlem.

#### Základní nátěr

Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Základní nátěr se provádí Baumit Artline barvou zředěnou max. 20 % čisté vody. Silně savé podklady se předem penetrují přípravkem Baumit hloubkový základ (technologická přestávka min. 12 hodin).

#### Krycí nátěr

Dle klimatických podmínek, avšak min. 12 h po provedení základního nátěru, se v závislosti na druhu a stavu podkladu nanáší 1-2 krycí nátěry neřaděnou Baumit Artline barvou. (Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 25 kg Baumit Artline barvy.) Baumit Artline barvu je možné nanášet válečkem nebo natírat štětkou, a to rovnoměrně a bez přerušení. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 6 h mezi nátěry. U méně savých podkladů (staré nátěry či ušlechtilé omítky) může být dostačující jeden nátěr Baumit Artline barvy.

#### Skladba nátěru:

- 1 x Baumit Artline barva (zředěná 20% čisté vody)
- 1 - 2 x Baumit Artline barva (neřaděná).

### Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu (např. pozdní podzim) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání a způsobit nerovnoměrnost výsledného odstínu.

Aby se předešlo možným barevným odchylkám, je Baumit Artline barvu třeba objednat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy). Dílčí dodávky z této objednávky jsou samozřejmě.

Neprimíchávat žádné jiné materiály.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky (použité nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

V případě použití v oblastech nebezpečných na vznik plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat omítku s antiplísňovou úpravou.

### Tabulka 1:

Číslo odstínu barvy	Rozsah použití
Orange 1 – 8	bez omezení <sup>1)</sup>
Red 1, 2, 4	bez omezení <sup>1)</sup>
Red 3, 5 – 8	omezené použití <sup>2)</sup>
Blue 1, 7, 8	omezené použití <sup>2)</sup>
Green 1 - 6	bez omezení <sup>1)</sup>

- 1) lze používat celoplošně a bez omezení.
- 2) - v plochách max. 3 m<sup>2</sup> na 25 m<sup>2</sup> fasády, přičemž hlavní barevný odstín fasády musí vykazovat hodnotu světelného odrazu HBW > 25.
  - odstup této lokální plochy od další plochy se stejným nebo obdobným odstínem musí být nejméně 3 m ve všech směrech.
  - v případě použití v ploše větší než 3 m<sup>2</sup> je na vlastní zodpovědnost a riziko zákazníka.

### Nabídka barevných odstínů

Dle platného vzorníku Baumit Artline (30 odstínů), stejný barevný tón daného odstínu může být garantován jen v rámci jedné výrobní šarže.

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.