

Baumit Artline Glitter

Baumit Artline Glitter



Výrobek	K přímému použití určený transparentní fasádní nátěr na bázi organického pojiva, s obsahem kovově lesklých třpytek.
Složení	Organické pojivo, kovově lesklé třpytky, přísady, voda.
Vlastnosti	Vodoodpudivý, povětrnostním vlivům odolný, paropropustný nátěr, strojně zpracovatelná stříkáním
Použití	Pro dekorativní ztvárnění povrchu strukturovaných omítek s efektem kovových třpytek.
Technické údaje	Objemová hmotnost: cca 1,0 kg/dm ³ Hodnota pH: 8,5 Faktor difúzního odporu: cca 50 Doba schnutí: do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit) Barva: transparentní se 4 variantami kovově lesklých třpytek Spotřeba materiálu: cca 0,1 - 0,15 kg/m ² v jedné vrstvě
Způsob dodávky	5 a 15 kg kbelík
Skladování	V suchu a chladu, chráněně proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.
Bezpečnostní značení:	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, www.baumit.cz .
Seznam RS vět	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24 Zamezte styku s kůží S 25 Zamezte styku s očima S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, bez výkvětů. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Vhodné podklady: <ul style="list-style-type: none">vápenocementové a cementové omítky(staré) dobře soudržné minerální, silikátové nátěry a omítky(staré) dobře soudržné disperzní nátěry a omítky(staré) dobře soudržné silikonové nátěry a omítkyomítky obsahující sádro Podmíněně vhodné podklady (vhodnost ověřit na zkušební referenční ploše): <ul style="list-style-type: none">vápenné omítky a nátěry (bezpodmínečně dbát na vyzrálou podkladu) Nevhodné podklady: <ul style="list-style-type: none">materiály z plastů a pryskyřic, lakové, příp. olejové vrstvy a kličové nátěry
Doporučení pro podklady specifické pro výrobek	Příprava podkladu: <ul style="list-style-type: none">křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit hloubkový základ, technologická přestávka min. 12 hodin)znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředkupodklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky
Zpracování	Baumit Artline Glitter lze nanášet vhodným stříkacím zařízením (např. trychtýřovou pistolí s kompresorem, velikost trysky 3-4 mm). Stříkání je nutné provádět rovnoměrně a pokud možno bez přerušování, při konstantní vzdálenosti od podkladu. Baumit ArtLine Glitter je určen pro přímé zpracování, neředí se.

Baumit Artline Glitter

Baumit Artline Glitter



Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Baumit ArtLine Glitter může mírně změnit výsledný barevný odstín (prohloubení tmavších tónů).

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.

Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkerové prvky, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné, eventuální odštěřiky (použité nářadí) se bezprostředně (před zaschnutím a vytvrdnutím) omyjí dostatečným množstvím čisté vody.