

Baumit Artline Lasur

Baumit Artline Lasur



Výrobek	K přímému použití určená lazurovací nátěrová hmota pro dekorativní ztvárnění povrchů stěn a fasád v exteriéru i interiéru.	
Složení	Organické pojivo, barevné minerální pigmenty, přísady, voda.	
Vlastnosti	Vodoodpudivý, paropropustný, rychleschnoucí vodou ředitelná lazurní nátěrová hmota, vyznačující se vysokou přilnavostí k podkladu Baumit ArtLine Lasur je bez zápachu, šetrný k životnímu prostředí.	
Použití	Dekoraturní lazurní nátěr pro exteriér a interiéru.	
Technické údaje	Objemová hmotnost:	cca 1,0 kg/dm ³
	Hodnota pH:	8,5
	Faktor difúzního odporu:	cca 50
	Doba schnutí:	dle lazurní techniky do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)
	Barva:	24 barevných odstínů odvozených ze vzorníku Baumit colours of more emotion
	Vzhled:	hedvábně lesklý
	Spotřeba materiálu:	cca 0,08 - 0,1kg/m ² pro jednu vrstvu nátěru na jemný a hladký podklad
Způsob dodávky	5 a 15 kg kbelík	
Skladování	V suchu a chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Bezpečnostní značení	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, www.baumit.cz	
Seznam RS vět	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24 Zamezte styku s kůží S 25 Zamezte styku s očima S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, bez výkvětů. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Vhodné podklady: <ul style="list-style-type: none"> vápenocementové a cementové omítky beton a jiné minerální podklady (staré) dobře soudržné minerální, silikátové nátěry a omítky (staré) dobře soudržné disperzní nátěry a omítky (staré) dobře soudržné silikonové nátěry a omítky omítky obsahující sádku Podmíněně vhodné podklady (vhodnost ověřit na zkušební referenční ploše): <ul style="list-style-type: none"> vápenné omítky a nátěry (bezpodmínečně dbát na výzrálost podkladu) sádkokartonové desky (příprava podkladu: 2x Baumit uzavírací základ) Nevhodné podklady: <ul style="list-style-type: none"> materiály z plastů a pryskyřic, lakové, příp. olejové vrstvy a kličové nátěry 	

Baumit Artline Lasur

Baumit Artline Lasur



Doporučení pro podklady specifické pro výrobek

Příprava podkladu:

- křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit hloubkový základ, technologická přestávka min. 12 hodin)
- znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čistícího prostředku
- podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky
- méně přídržné a zvětralé nátěry odstranit mechanicky a nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů
- poškozené, resp. popraskané plochy vystěrkovat pomocí vhodné stěrkové hmoty (např. Baumit lepicí stěrka) popřípadě vyztužené Baumit sklotextilní síťovinou
- hrubé povrchy upravit Baumit univerzální stěrkou.

Zpracování

Příprava podkladu:

Podkladem pro nanášení Baumit ArtLine Lasur jsou povrchy opatřené nátěrem, omítkou nebo stěrkou.
Při zpracování respektujte vlastnosti jednotlivých výrobků.

Vlastní nanášení:

Dle potřeby nanášet 1 – 3 x Baumit ArtLine Lasur. Zpracování vhodným nástrojem dle zvolené lazurní techniky, např. malířskou štětkou, plochým štětcem, tupovacím štětcem, přírodní houbou nebo hadříkem.

Dle požadované konzistence, případně pro zjemnění sytosti barevného tónu je přípustné zředění max. 1:4 s čistou vodou.

Upozornění: Při použití Baumit Artline Lasur v exteriéru, příp. na plochy se zvýšeným namáháním v interiéru (koupelny, kuchyně, apod.) je aplikace uzavíracího nátěru Baumit ArtLine Finish bezpodmínečně nutná.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

V rámci platného vzorníku může být stejný barevný tón daného odstínu garantován jen v rámci jedné výrobní šarže. Výsledný barevný tón může být od značné míry ovlivněn stavem podkladu, teplotou, a vlhkostí vzduchu.

Baumit Artline Lasur je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem.

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.

Aby se předešlo možným barevným odchylkám, je třeba Baumit ArtLine Lasur objednat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy). Dílčí dodávky z této objednávky jsou samozřejmé.

Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkerové prvky, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné, eventuální odstřiky (použité nářadí) se bezprostředně (před zaschnutím a vytvrdnutím) omyjí dostatečným množstvím čisté vody.