

Baumit Artline Metallic

Baumit Artline Metallic



Výrobek	K přímému použití určená vysoce odolná nátěrová hmota s efektem kovového lesku, na bázi organického pojiva.	
Složení	Organické pojivo, barevné minerální pigmenty, pigmenty s minerálním efektem, přísady, voda.	
Vlastnosti	Baumit ArtLine Metallic je ušlechtilá dekorativní povrchová úprava s efektem kovového lesku, strojně zpracovatelná stříkáním. Baumit ArtLine Metallic je vodou ředitelná nátěrová hmota, šetrná k životnímu prostředí.	
Použití	Pro dekorativní ztvárnění strukturovaných podkladů, vytváří kovově lesklý vzhled.	
Technické údaje	Objemová hmotnost:	cca 1,0 kg/dm ³
	Hodnota pH:	8,5
	Faktor difúzního odporu:	cca 50
	Doba schnutí:	cca 8 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)
	Barva:	12 barevných odstínů
	Vzhled:	kovově lesklý
	Spotřeba materiálu:	cca 0,3 - 0,35kg/m ² pro dvě vrstvy nátěru (1x ředěný s 20% vody, 1 x neředěný)
Způsob dodávky	5 a 15 kg kbelík	
Skladování	V suchu a chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Bezpečnostní značení	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, www.baumit.cz	
Seznam RS vět	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24 Zamezte styku s kůží S 25 Zamezte styku s očima S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, bez výkvětů. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Vhodné podklady: <ul style="list-style-type: none"> vápenocementové a cementové omítky (staré) dobře soudržné minerální, silikátové nátěry a omítky (staré) dobře soudržné disperzní nátěry a omítky (staré) dobře soudržné silikonové nátěry a omítky omítky obsahující sádro Podmíněně vhodné podklady (vhodnost ověřit na zkušební referenční ploše): <ul style="list-style-type: none"> vápenné omítky a nátěry (bezpodmínečně dbát na vyzrállost podkladu) Nevhodné podklady: <ul style="list-style-type: none"> materiály z plastů a pryskyřic, lakové, příp. olejové vrstvy a kličové nátěry 	
Doporučení pro podklady specifické pro výrobek	Příprava podkladu: <ul style="list-style-type: none"> křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit hloubkový základ, technologická přestávka min. 12 hodin) znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky méně přidržené a zvětralé nátěry odstranit mechanicky a nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů. 	

Baumit Artline Metallic

Baumit Artline Metallic



Zpracování Baumit Artline Metallic nanášet vhodným stříkacím zařízením (např. lakýrnickou pistolí, tlak 2 bar, velikost trysky a jehly 2 mm). Stříkání je nutné provádět rovnoměrně a při konstantní vzdálenosti od podkladu.

První vrstva - základní nátěr - nanést Baumit ArtLine Metallic zředěnou 20% čisté vody. Druhá vrstva již neředěná.

Upozornění: U hladkých povrchů je možné aplikovat výhradně jen na malé plochy !

Plochy s velmi hladkým povrchem je nutné předem odpovídajícím způsobem upravit (vhodným způsobem zbrusit, důkladně zbavit prachu a očistit).

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

V rámci platného vzorníku může být stejný barevný tón daného odstínu garantován jen v rámci jedné výrobní šarže. Výsledný barevný tón může být od značné míry ovlivněn stavem podkladu, teplotou, a vlhkostí vzduchu.

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.

Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkerové prvky, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné, eventuální odstříky (použité nářadí) se bezprostředně (před zaschnutím a vytvrdnutím) omyjí dostatečným množstvím čisté vody.