

Baumit Artline omítka

Baumit ArtlinePutz



Výrobek	Průmyslově vyráběná hotová jednosložková tenkovrstvá probarvená omítka na bázi organického pojiva.		
Složení	Organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.		
Použití	Vodoodpudivá probarvená tenkovrstvá omítka použitelná v exteriéru i v interiéru, propouštějící vodní páru; vhodná i jako konečná povrchová úprava tepelně izolačních systémů Baumit.		
Technické údaje	Objemová hmotnost v čerstvém stavu:	cca 1,8 kg/m ³	
	Součinitel tepelné vodivosti (λ):	cca 0,70 W/mK	
	Faktor difúzního odporu (μ):	110 -140	
	Rychlost pronikání vody v kapalném stavu (w):	< 0,15 kg/m ² h ^{0,5}	
	Ekvivalentní difúzní tloušťka (s _d):	0,14 m (při tloušťce vrstvy 2 mm)	
	Označení zrnitosti:	K1,5	K2 K3
	Maximální zrnitost:	1,5 mm	2 mm 3 mm
	Spotřeba materiálu:		
	škrábaná struktura - K	cca 2,5 kg/m ²	cca 3,1 kg/m ² cca 4,1 kg/m ²
	*) Spotřeba byla naměřena na svislém, rovinném jemném a hladkém podkladu.		
Způsob dodávky	30 kg kbelík		
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 6 měsíců.		
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státěm autorizované zkušebny.		
Seznam RS vět	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí		
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.		
	Vhodné podklady:		
	<ul style="list-style-type: none"> • vápenocementové a cementové omítky • beton a jiné minerální podklady • (staré) dobře soudržné minerální, silikátové a disperzní nátěry a omítky • disperzní stěrky (např. Baumit disperzní stěrka) • omítky obsahující sádku • sádkokartonové desky (příprava podkladu: 2 x Baumit uzavírací základ) 		
	Nevhodné podklady:		
	<ul style="list-style-type: none"> • čerstvé vápenné omítky • materiály z plastů a pryskyřic • lakové a olejové vrstvy • křidlové nátěry • vápenné nátěry. 		
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> • křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit hloubkový základ, technologická přestávka min. 12 hodin) • výkvěty a solné povlaky mechanicky odstranit • zbytky odformovacího oleje na betonu odstranit pomocí horké páry a odstraňovače olejů • znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čistícího prostředku • podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky • méně přidržené a zvětralé nátěry odstranit mechanicky a nebo pomocí vhodného odstraňovače nátěrů • poškozené, resp. popraskané plochy vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty (např. Baumit lepicí stěrka popřípadě vyztužené Baumit sklotextilní síťovinou). 		
	Všechny podklady je nutno předem natřít Baumit univerzálním základem a poté dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.		

Baumit Artline omítka

Baumit ArtlinePutz



Zpracování

Skladba omítky:

- 1 x Baumit univerzální základ alt. Baumit Granopor základ (celoplošně a rovnoměrně)
- 1 x Baumit Artline omítka

Podklad musí být opatřen min. 24 h nátěrem Baumit univerzální základ. U tmavých odstínů doporučujeme použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 30 kg Baumit ArtLine omítky. Baumit Artline omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Ihned po natažení omítky zatřít povrch krouživými tahy umělohmotným hladítkem.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a schnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Baumit Artline omítku je třeba objednávat najednou v celém množství (se započítáním potřebné rezervy), aby se předešlo možným barevným rozdílům a odlišnostem.

Při použití pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů a Baumit termo omítek v exteriéru doporučujeme volit barevný odstín Baumit Artline omítky dle zásad uvedených v tabulce 1.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. V případě použití v oblastech nebezpečných na vznik plísní, řas apod. doporučujeme aplikovat omítku s protiplísňovou úpravou.

Nabídka barevných odstínů

Dle platného vzorníku Baumit Artline, stejný barevný tón daného odstínu může být garantován jen v rámci jedné výrobní šarže.

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.

Možnost přetření dodatečným nátěrem

- Baumit Artline barva
- Baumit Granopor barva
- Baumit silikonová barva

Tabulka 1:

Číslo odstínu barvy	Rozsah použití
Orange 1 – 8	bez omezení ¹⁾
Red 1, 2, 4	bez omezení ¹⁾
Red 3, 5 – 8	omezené použití ²⁾
Blue 1, 7, 8	omezené použití ²⁾
Green 1 - 6	bez omezení ¹⁾

1) lze používat celoplošně a bez omezení.

2) - v plochách max. 3 m² na 25 m² fasády, přičemž hlavní barevný odstín fasády musí vykazovat hodnotu světelného odrazu HBW > 25.

- odstup této lokální plochy od další plochy se stejným nebo obdobným odstínem musí být nejméně 3 m ve všech směrech.

- v případě použití v ploše větší než 3 m² je na vlastní zodpovědnost a riziko zákazníka.