


# Baunit mozaiková omítka

## Baunit MosaikPutz



baunit.com

<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběná hotová jednosložková tenkovrstvá omítka na bázi akrylátové disperze a křemenných písků.										
<b>Složení</b>	Akrylátová disperze, barevné křemenné písky, voda, přísady.										
<b>Použití</b>	Vodoodpudivá tenkovrstvá omítka použitelná v exteriéru i v interiéru, mechanicky odolná; zejména vhodná jako konečná povrchová úprava soklových partií (i u Baunit zateplovacích systémů).										
<b>Technické údaje</b>	<table> <tr> <td>Maximální zrnitost:</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>Sušina:</td> <td>cca 80 %</td> </tr> <tr> <td>Faktor difuzního odporu (<math>\mu</math>):</td> <td>cca 150</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba materiálu:</td> <td>cca 5,5 kg/m<sup>2</sup> na jemném a hladkém podkladu</td> </tr> <tr> <td>Vydatnost:</td> <td>cca 5,5 m<sup>2</sup> / 30 kg hmoty</td> </tr> </table>	Maximální zrnitost:	2 mm	Sušina:	cca 80 %	Faktor difuzního odporu ( $\mu$ ):	cca 150	Spotřeba materiálu:	cca 5,5 kg/m <sup>2</sup> na jemném a hladkém podkladu	Vydatnost:	cca 5,5 m <sup>2</sup> / 30 kg hmoty
Maximální zrnitost:	2 mm										
Sušina:	cca 80 %										
Faktor difuzního odporu ( $\mu$ ):	cca 150										
Spotřeba materiálu:	cca 5,5 kg/m <sup>2</sup> na jemném a hladkém podkladu										
Vydatnost:	cca 5,5 m <sup>2</sup> / 30 kg hmoty										
<b>Způsob dodávky</b>	30 kg plastový kbelík										
<b>Skladování</b>	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.										
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.										
<b>Bezpečnost práce</b>	Zamezte styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při požití odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.										
<b>Seznam RS vět</b>	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí										
<b>Zpracování</b>	<p><b>1. Podklad</b></p> <p>Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý.</p> <p>Baunit mozaiková omítka je vhodná na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• vápenocementové a cementové omítky</li> <li>• beton a jiné minerální podklady</li> <li>• sádrové omítky</li> </ul> <p>Baunit mozaiková omítka je podmíněně vhodná na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dřevo</li> <li>• zateplovací systémy</li> </ul> <p>Baunit mozaiková omítka je nevhodná na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• čerstvé vápenné omítky</li> <li>• tepelněizolační omítky</li> </ul> <p><b>2. Doporučení pro podklady specifické pro výrobek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit</li> <li>• staré lakové, olejové nebo křídlové nátěry: odstranit příslušným přípravkem a vyčistit proudem páry</li> <li>• znečištěné nebo zastaralé povrchy: odstranit mechanicky, opískováním a vyčistit proudem páry</li> <li>• minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit</li> <li>• výkvěty: mechanicky odstranit, případně aplikovat speciální sanační opatření</li> <li>• poškozené, resp. popraskané plochy: vystěrkovat pomocí vhodné stěrkové hmoty.</li> </ul>										

# Baunit mozaiková omítka

Baunit MosaikPutz



baunit.com

### 3. Nanášení

Podklad musí být opatřen min. 24 h nátěrem Baunit univerzální základ. Především u tmavých odstínů doporučujeme použít základní nátěr odpovídajícím způsobem probarvený. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Baunit mozaiková omítka se natahuje nerezovým hladítkem v tloušťce zrna, a to stejnoměrně a bez přerušení. Nanesenou omítku ještě ve vlhkém stavu celoplošně vyhladit.

### 4. Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tunutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou podstatně ovlivnit dobu zrání. Při použití Baunit mozaikové omítky na zateplovacích systémech mohou být použity pouze odstíny č. 003, 006, 019, 020, 022, 024, 029, 052, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 070, 071, 072, 073, 074, 075.

Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

### 5. Nabídka barevných odstínů

Dle platného vzorníku Baunit.