

# Baumit Baumacol FlexMarmor



- Výrobek:** Průmyslově vyráběná hydraulicky pojená suchá lepicí směs. Vysoce zušlechťená flexibilní lepicí malta s bílým cementem pro tenkovrstvé pokládání obkladů a dlažeb, vhodná do oblastí se zvýšeným namáháním. Voděodolná a mrazuvzdorná.
- Složení:** Bílý cement, kamenivo, zušlechťující přísady.
- Vlastnosti:** Zlepšené, deformovatelné lepidlo s bílým cementem, se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí.
- Použití:** V interiéru i exteriéru pro pokládání různých keramických obkládaček, vysocelinuté dlažby, velkoformátových desek, přírodního kamene a slinuté keramiky s nasákavostí pod 0,5% i při zvýšeném tepelném anebo statickém zatížení, např. na podlahovém vytápění. Obzvlášť pro lepení skleněné mozaiky a dalších průsvitných obkladových a dlažebních prvků, také obkladu na obklad a na podlahové vytápění.
- Technické údaje:**
- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reakce na oheň:                 | třída A1                      |
| Třída:                          | C2 TE S1 dle CSN EN 12004     |
| Zpracovatelnost:                | cca 4 hodiny <sup>1)</sup>    |
| Otevřený čas:                   | cca 30 min. <sup>1)</sup>     |
| Přidrženost:                    | min. 1 N/mm <sup>2</sup>      |
| Možnost korekce polohy obkladu: | max. 5 min. <sup>1)</sup>     |
| Max. tloušťka vrstvy:           | 5 mm                          |
| Pochozí:                        | po cca 2 dnech <sup>1)</sup>  |
| Potřeba vody:                   | cca 7 - 8 l/25 kg suché směsi |
- Spotřeba: cca 3 kg/m<sup>2</sup>/ dle typu obkladu a tloušťce vrstvy
- Orientační spotřeba materiálu v závislosti na velikosti použitých zubů hladítka:
- |                                    |     |     |     |
|------------------------------------|-----|-----|-----|
| Velikost zubů (mm):                | 3   | 6   | 10  |
| Spotřeba cca (kg/m <sup>2</sup> ): | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
- 1) Při teplotě prostředí +20 °C a vzdušné relativní vlhkosti ≤ 70 %. Nepříznivé klimatické podmínky, zejména nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu zrání výrazně prodloužit.
- Zajištění kvality:** Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím autorizované zkušebny.
- Bezpečnostní pokyny:** Podrobné pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku na [www.baumit.cz](http://www.baumit.cz).
- Skladování:** V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.
- Způsob dodávky:** pytel 25 kg, 1 paleta = 54 pytlů = 1350 kg
- Podklad:** Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru a zbytků odformovacích prostředků. Musí být dostatečně drsný, nezmrzlý a suchý. Použití na všechny běžné stavební podklady zejména bytových a veřejných objektů, např. na beton, cementové anebo sádrové potěry, omítky, sádkokarton, betonové prefabrikáty a hladce gletovaný beton, dále v prostorách teras, sprch, umývár a jiných prostor se zvýšenou vlhkostí, koupališť, na fasádách i vlhkých prostorech průmyslových objektů. Nepoužívat na dřevo, kovy, umělé hmoty, nevyzrálé cementem pojené podklady s nedokončeným smršťováním.
- Vždy předem ověřit vyzrálost podkladu. Očištěný podklad zbavený prachu ošetřit vhodným základním nátěrem - Baumit SuperGrund, Baumit Grund.
- Doporučené nářadí:** Pomaluběžné elektrické mísidlo, vhodná míchací nádoba, zednická lžíce, houba na mytí, vodováha. Ozubené hladítko musí odpovídat použitému druhu obkladu.
- Zpracování:** Baumit Baumacol FlexMarmor se smísí v čisté míchací nádobě pomaluběžným mísidlem s cca 7 - 8 l záměsové vody na 25 kg suché směsi na bezhrudkovou homogenní hmotu. Doba mísení cca 3 min. Po odležení cca 5 min. opět krátce promíchat. Lepicí maltu nanášet na podklad ve 2 pracovních krocích. V prvním pracovním kroku nanést tenkou kontaktní

vrstvu. Na ještě mokrou vrstvu nanést ve druhém pracovním kroku ozubenou stěrkou odpovídající vrstvu lepicí hmoty pod úhlem 45 – 60°. Obkladové prvky přitlačit do maltového lože a případné zbytky malty odstranit mokrou houbou. Ve venkovních prostorách a do více namáhaných oblastí použít kombinovaný způsob pokládky, Battering-Floating. Minimální plocha slepu s podkladem: interiér – 65%, exteriér – 90%. U neznámého druhu dlažby doporučujeme provést zkoušku přídržnosti.

Cca 24 hodin po aplikaci chránit před mechanickým zatěžováním (chůzí).

**Upozornění a všeobecné pokyny:**

S ohledem na konkrétní podklad dodržovat platné normy, zpracovatelské směrnice a technické listy Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Vysoká vzdušná vlhkost a nízké teploty prodlužují tuhnutí, vysoké teploty nepříznivě urychlují tuhnutí a tvrdnutí. Nepřimíchávat žádné další materiály.

---

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.