



Baumit Grund



Výrobek	Jednosložkový základní nátěr na bázi disperze syntetického polymeru ke sjednocení nasákavosti a spojovací můstek zpevňující povrch podkladu. Bez obsahu rozpouštědel.	
Složení	Voda, disperze syntetického polymeru (bez obsahu rozpouštědel),	
Vlastnosti	K přímému použití, tekutý kontaktní můstek, redukující a sjednocující nasákavost cementových a kalciumsulfátových potěrů, betonových desek anebo stěn, s velmi dobrým hloubkovým účinkem, povrchově zpevňující, zvyšující vzájemnou soudržnost s následně nanášenou vrstvou.	
Použití	Základní nátěr na minerální nasákové podklady před následným nanášením minerálních hydroizolací a lepicích hmot pro keramické obklady a dlažby Baumit Baumacol, cementových a anhydritových potěrů anebo samonivelizačních stěrek Baumit, vhodný i na podlahové vytápění. Pro interiér i exteriér.	
Technické údaje	Forma:	tekutá
	Barva:	modrá
	Hustota:	cca 1,0 g/m ³
	Hodnota pH:	cca 7,4
	Spotřeba materiálu (v závislosti na nasákavosti podkladu):	0,15 kg/m ²
	Vydatnost:	cca 166 m ² /25 kg hmoty cca 33 m ² /5 kg hmoty
	Doba schnutí na savých podkladech (na cementové bázi):	cca 15 minut /*
	Doba schnutí na podkladech citlivých na vlhkost (na bázi sádry):	cca 12 hodin /*
	/* při teplotě 20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 60%	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz .	
Skladování	V suchu, chladnu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném originálním balení 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Způsob dodávky	25 kg kbelík, 24 kbelíků/pal. = 600 kg 5 kg kbelík, 96 kbelíků/pal. = 480 kg	

Podklad	<p>Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být suchý, pevný, vyztužený, tvarově stálý, nezmrzlý, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů.</p> <p>Vhodné podklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beton • cementové potěry (např. Baunit potěr E 225) • kalciumsulfátové potěry (např. Baunit Alpha 2000) • rychleschnoucí potěry (např. Baunit potěr E 300 Speed) <p>Nevhodné podklady:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plasty • dřevo • kovy • nenasákavé, vodoodpudivé podklady
Zpracování	<p>Baunit Grund je určen k přímému zpracování. Nepřimíchávat žádné další materiály. Pro úpravu silně nasákavých cementových podkladů lze rovnoměrně zředit přidáním max. 20 % vody.</p> <p>Nanášet celoplošně válečkem nebo štětkou až do úplného nasycení podkladu. V interiéru pro rychlé vyschnutí zabezpečit dostatečné příčné provětrávání.</p>
Upozornění a všeobecné pokyny	<p>Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Vyšší vlhkost vzduchu anebo nižší teploty mohou výrazně nepříznivě ovlivnit dobu vysychání. Chránit před přímým sluncem, deštěm nebo anebo silným větrem. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky (použité nářadí) se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.</p>

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.