

Baumit Sanova štuková omítka

Baumit Sanova FeinPutz



Výrobek	Průmyslově vyráběná vodoodpudivá suchá omítková směs pro ruční zpracování.																		
Složení	Vápenný hydrát, bílý cement, omítkový písek, přísady.																		
Vlastnosti	Vodoodpudivá a vysoce paropropustná štuková omítka.																		
Použití	Jemná přírodně bílá omítka pro použití na sanační nebo vápenocementové omítky do exteriéru i interiéru rekonstrukcí či novostaveb.																		
Technické údaje	<table> <tr> <td>Zrnitost:</td> <td>0,6 mm</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tlaku (28 dní):</td> <td>≥ 2,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Součinitel tepelné vodivosti λ:</td> <td>cca 0,8 W/mK</td> </tr> <tr> <td>Součinitel difúzního odporu:</td> <td>cca 12</td> </tr> <tr> <td>Min. tloušťka omítky:</td> <td></td> </tr> <tr> <td> v exteriéru:</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td> v interiéru:</td> <td>2 mm</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba:</td> <td>cca 2,4 kg/m²/2 mm</td> </tr> <tr> <td>Potřeba vody:</td> <td>9 l záměsové vody / 40 kg suché směsi</td> </tr> </table>	Zrnitost:	0,6 mm	Pevnost v tlaku (28 dní):	≥ 2,0 N/mm ²	Součinitel tepelné vodivosti λ:	cca 0,8 W/mK	Součinitel difúzního odporu:	cca 12	Min. tloušťka omítky:		v exteriéru:	3 mm	v interiéru:	2 mm	Spotřeba:	cca 2,4 kg/m ² /2 mm	Potřeba vody:	9 l záměsové vody / 40 kg suché směsi
Zrnitost:	0,6 mm																		
Pevnost v tlaku (28 dní):	≥ 2,0 N/mm ²																		
Součinitel tepelné vodivosti λ:	cca 0,8 W/mK																		
Součinitel difúzního odporu:	cca 12																		
Min. tloušťka omítky:																			
v exteriéru:	3 mm																		
v interiéru:	2 mm																		
Spotřeba:	cca 2,4 kg/m ² /2 mm																		
Potřeba vody:	9 l záměsové vody / 40 kg suché směsi																		
Způsob dodávky	Balení: 40 kg pytel																		
Skladování	V suchu na dřevěném roštu, zafóliováno, skladovatelnost max. 6 měsíců.																		
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří.																		
Seznam RS vět	<p>Xi - dráždivý</p> <p>R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži</p> <p>R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.</p> <p>R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží</p> <p>S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí</p> <p>S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima</p> <p>S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc</p> <p>S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít</p> <p>S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení</p>																		
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, pevný, nezmrzlý, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.																		
Zpracování	<p>Baumit Sanova omítka štuková se smísí v samospádové míchačce (resp. v nádobě na maltu pomaluběžným mísidlem) s cca 9 l záměsové vody na 40 kg suché směsi. Doba mísení 3 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle.</p> <p>Podle druhu podkladu, jeho nasáklivosti je potřeba podklad před nanesením omítky navlhčit (nesmí být na povrchu vytvořen vodní film). Baumit Sanova omítka štuková se nanáší nerez hladítkem, tloušťka vrstvy je 3-5 mm. Po zavadnutí se jemně vyhladí vhodným hladítkem. Před nanesením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka: 7 dní.</p>																		
Upozornění a všeobecné pokyny	<p>Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. V kombinaci s Baumit Sanova štukovou omítkou nepoužívat materiály na bázi sádry (upevňování ochranných rohových profilů, omítkových lišt, elektroinstalačních rozvodů apod.).</p> <p>Nanášet Baumit Sanova štukovou omítku na soklovou omítku Baumit Sanova omítky S je nepřipustné.</p>																		

Baumit Sanova štuková omítka


Baumit Sanova FeinPutz



Konečné povrchové úpravy

- Baumit silikátová barva
- Baumit silikátová omítka včetně Baumit univerzálního základu
- Baumit silikonová barva
- Baumit silikonová omítka včetně Baumit univerzálního základu
- Baumit Nanopor omítka včetně Baumit univerzálního základu

Funkčnost sanačního systému závisí na přísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Je proto účelné zabránit tomuto působení vytvořením vhodného opatření (horizontální, příp. vertikální izolace).

	
Výrobce: Baumit, spol. s r.o. Průmyslová 1841 250 01 Brandýs nad Labem	
06	
EN 998-1:2003	
Sanační malta R – CS II pro interiér i exteriér	
Reakce na oheň:	Třída A1
Pevnost v tlaku:	CS II
Přídržnost:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP A,B nebo C
Absorpce vody:	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ po 24 hodinách
Propustnost vodních par:	$\mu \leq 15$
Tepelná vodivost:	$\leq 0,47 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ při 50%
	$\leq 0,54 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ při 90%
Trvanlivost:	NPD