

# Baumit staroměstská omítka

## Baumit AltstadtPutz



<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběná vápenotrasová suchá omítková směs pro ruční zpracování v interiéru i exteriéru.	
<b>Složení</b>	Stavební vápno, tras, speciální omítkové písky.	
<b>Použití</b>	Jednovrstvá vápeno trasová ruční omítka se zvýšenou paropropustností, velmi dobře zpracovatelná, která regulováním vzdušné vlhkosti vytváří příznivé klima. Je nevhodná pro soklové oblasti a pro následné lepení obkladů.	
<b>Technické údaje</b>	Zrnitost:	max 4 mm
	Pevnost v tlaku (28 dní):	≥ 1,5 N/mm <sup>2</sup>
	Pevnost v tahu za ohybu (28 dní):	≥ 0,4 N/mm <sup>2</sup>
	Součinitel tepelné vodivosti (λ):	0,8 W/mK
	Faktor difúzního odporu (μ):	15
	Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1750 kg/m <sup>3</sup>
	Min. tloušťka omítky:	
	v interiéru	15 mm
	v exteriéru:	20 mm
	Max. tloušťka:	25 mm v jednom pracovním kroku
	Spotřeba materiálů:	cca 17 kg/m <sup>2</sup> / při tl. 10 mm
	Potřeba vody:	cca 5 l/pytel
<b>Způsob dodávky</b>	pytel 25 kg	
<b>Skladování</b>	V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců.	
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
<b>Bezpečnost práce</b>	V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10–15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.	
<b>Seznam RS vět</b>	Xi - dráždivý R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.	
<b>Zpracování</b>	<b>1. Podklad</b> Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	

# Baumit staroměstská omítka

## Baumit AltstadtPutz



### 2. Nanášení

Větší nerovnosti je třeba vyplnit nejméně 3 dny předem. Podklad dle potřeby navlhčit. Pytel smíchat s cca 5 l vody v samospádové nebo kontinuální míchačce nebo v míchačce s nuceným oběhem k dosažení konzistence vhodné pro nanášení. Doba míchání je cca 3 – 5 minut. Poté nahazovat zednickou lžící. Nanesenou omítku zarovnat a stáhnout dřevěnou latí do roviny. Tloušťky nad 25 mm provádět ve více pracovních krocích a mezi nimi dodržovat nejméně 1 – 2 dny technologickou přestávku.

### 3. Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřivačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

### 4. Konečné povrchové úpravy

Poslední vrstva může být v souladu se zvyklostmi památkové péče modelována a strukturována a nejpozději do 12 hodin opatřena vápenným nátěrem – malba technikou al fresco.

Na hrubě staženou Baumit staroměstskou omítku:

- v exteriéru  
Baumit ušlechtilá omítka  
Baumit vápenný štuk
- v interiéru  
Baumit jemná štuková omítka - vnitřní  
Baumit vápenná stěrka

Výše uvedené povrchové úpravy musí být opatřeny Baumit silikátovou barvou nebo Baumit silikonovou barvou nebo Baumit vápennou barvou.