

Baunit tenkovrstvá vápenná omítka

Baunit KalkdünnPutz



baunit.com

Výrobek	Průmyslově vyráběná suchá omítková směs na bázi vápna.														
Složení	Hydraulické vápno, cement, vápencový písek, přísady.														
Použití	Vápenocementová tenkovrstvá omítka pro strojní i ruční zpracování, s vyhlazeným povrchem, jednovrstvá, pro přímé nanášení na podklad z pórobetonových tvárnic i pálených cihel a betonu v interiéru i exteriéru.														
Technické údaje	<table> <tr> <td>Maximální zrnitost:</td> <td>0,8 mm</td> </tr> <tr> <td>Pevnost v tlaku (28 dní):</td> <td>2,0 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba materiálu:</td> <td>7 kg / m² při tloušťce omítky 5 mm</td> </tr> <tr> <td>Spotřeba vody:</td> <td>cca 6,5 l / pytel</td> </tr> <tr> <td>Min. tloušťka omítky:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>interiér</td> <td>5-6 mm</td> </tr> <tr> <td>exteriér</td> <td>6-8 mm</td> </tr> </table>	Maximální zrnitost:	0,8 mm	Pevnost v tlaku (28 dní):	2,0 N/mm ²	Spotřeba materiálu:	7 kg / m ² při tloušťce omítky 5 mm	Spotřeba vody:	cca 6,5 l / pytel	Min. tloušťka omítky:		interiér	5-6 mm	exteriér	6-8 mm
Maximální zrnitost:	0,8 mm														
Pevnost v tlaku (28 dní):	2,0 N/mm ²														
Spotřeba materiálu:	7 kg / m ² při tloušťce omítky 5 mm														
Spotřeba vody:	cca 6,5 l / pytel														
Min. tloušťka omítky:															
interiér	5-6 mm														
exteriér	6-8 mm														
Způsob dodávky	25 kg pytel														
Skladování	V suchu na dřevěném roštu, skladovatelnost max. 6 měsíců.														
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.														
Bezpečnost práce	V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při nanášení stříkáním používejte i ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10-15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.														
Seznam RS vět	<p>Xi dráždivý</p> <p>R 36/38 Dráždí oči a kůži</p> <p>R 41 Nebezpečí vážného poškození očí</p> <p>S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí</p> <p>S 22 Nevdechujte prach</p> <p>S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima</p> <p>S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc</p> <p>S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody</p> <p>S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice</p> <p>S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo značení</p>														
Zpracování	<p>1. Příprava podkladu</p> <p>Podklad musí být suchý, nezmrzlý, pevný, dostatečně nosný, zbavený prachu a solných výkvětů. Zdi-vo musí být vyzděné přesně, s dostatečnou rovinností. Beton musí být vyzrálý, povrch zbavený zbytků odformovacích prostředků a jiných nečistot. Instalační drážky, výtlučky a nevyplněné ložné spáry je třeba uzavřít vhodnou maltou na bázi cementu nejméně 1 den předem. Vlhčení podkladu ani použití speciálního prostředku na přípravu podkladu se nevyžaduje.</p> <p>2. Mísení</p> <p>Ručně: Obsah pytle vsypat do asi 6,5 l čisté vody a důkladně promíchat elektrickým mísidlem při nízkých otáčkách.</p> <p>Strojně: Omítka se zpracovává běžnými omítacími stroji (m-tec M3, PFT G-4 apod.). Množství vody se nastavuje podle požadované konzistence.</p>														

Baunit tenkovrstvá vápenná omítka

Baunit KalkdünnPutz



baunit.com

3. Nanášení

První vrstva se nanáší v tloušťce cca 3 - 4 mm. Při ručním zpracování se materiál nanáší hladítkem, při strojním pomocí omítacího stroje a následně se zarovná latí (h-profilem). Druhá vrstva se nanáší po cca 24 h v tloušťce 3 - 4 mm pro vytvoření vyhlazeného povrchu. Po potřebném zatuhnutí se tato vrstva hladí při mírném vlhčení podkladu. Nanášení druhé vrstvy po více než 48 hodinách je nepřipustné.

4. Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Používat výhradně čistou vodu z vodovodní sítě a čisté nádoby a nástroje. Na upevnění elektroinstalace a omítkových lišt, na vyrovnání větších nerovností podkladu a na vyplnění ložných spár používat výhradně materiály na bázi cementu.

5. Podmínky pro staveniště se zásobníkovými silami

- elektrická přípojka: 380 V, třífázový jistič 25 A
- tlak vody: min. 3 bary
- přípojka vody: 3 / 4"
- příjezdová komunikace: musí být sjízdná pro těžké nákladní vozy a stále volně přístupná
- plocha pro osazení zásobníkové sila: zpevněná plocha, min. 3 x 3 m

Rozměry a údaje o hmotnosti našich zásobníkových sil a montážních vozidel jsou v technickém listě pro zásobníková sila.