

BRS

Cementová, stěrková malta na opravy povrchů betonových ploch a konstrukcí

Cementová, stěrková malta s chemickými přísadami a přísadou vláken pro zlepšení pevnosti, přilnavosti a dalších vlastností. Pro vnější i vnitřní použití na opravy betonových ploch a konstrukcí, jako jsou stěny, fasády, podlahy, stropy, schodiště, jímký, a opravy jiných betonových staveb. K vyrovnávání nerovností, výtluků, vyplňování dutin, stěrkování ploch atd. Pro aplikaci v tloušťce vrstvy do 15mm v jednom pracovním kroku, do celkové tloušťky max. 30mm.

Stěrková směs splňuje podmínky směrnice EU 2003/53/ES o nebezpečných látkách (obsahu Cr⁶⁺)

Artikl:
47159 4
27160 4



TECHNICKÉ ÚDAJE

Pevnost v tlaku:	min 25 N/mm ² (po 28 dnech)
Zrnitost:	0-0,63 mm
Tloušťka vrstvy:	do 15 mm, ve více vrstv. max. 30mm
Doba zpracování:	do cca 60 minut při 20°C
Doba zrání:	cca 5 minut
Teplota při zpracování:	nad +5°C do +30°C
Záměsová voda:	4,5 litru / 25 kg pytle

VLASTNOSTI

Hmota pro ruční zpracování stěrkováním.
Snadno zpracovatelná.
Vlákny vyztužená hmota.
Chemickými přísadami zušlechťená hmota.
Velmi dobrá přilnavost k podkladu.
Malé smrštění, tvrdnutí bez trhlin.
Na stěny, stropy i podlahy.
Vysoká pevnost, lze zatěžovat chůzí i pojezdem vozidly.
Po vytvrzení odolná proti mrazu a povětrnostním vlivům.
Vhodná na opravy hran schodišťových stupňů.
Použití pro uzavření spár.
Vhodný podklad pro minerální nátěry.
Nenatřený povrch opravené betonové konstrukce lze chránit hydrofobizačním přípravkem quick-mix fasádní gel, IWA, nebo LX 100 (viz. technické informace výrobků).

SLOŽENÍ

Cement, tříděné písky, vápenec, vyztužné vlákno, chemické přísady pro zlepšení vlastností

ZPRACOVÁNÍ

Do připravené nádoby nalijte 4,5 litru čisté vody a vysypejte celý obsah pytle (25kg). Záměsová voda musí odpovídat EN 1008. Dokonale promíchejte nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot. / min) po dobu cca 3 minut do homogenní plastické konzistence bez hrudek, vhodné pro zpracování. Směs nechejte cca 5 min zrát a potom ji opět krátce důkladně promíchejte.

Připravenou, namíchanou stěrkovou hmotu BRS nanášejte nerezovým náradím na připravenou plochu opatřenou nezatuhnutým kontaktním můstkem z malty BRS metodou „živý do živého“ (viz příprava podkladu). Maltu BRS je nutné

silou vtlačit do opravovaného místa, aby došlo k důkladnému spojení s podkladem. Při nanášení více vrstev je potřeba spodní vrstvu ponechat důkladně vytvrdnout a po vytvrzení je doporučeno ji zdrsnit.

Materiál nenanášet na plochy vystavené přímému slunečnímu svitu a také na plochy, které jsou od slunce prohřáté. Provedené dílo je nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména před rychlým vysušením větrem, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením deště, mrazu, nebo přímého slunečního záření.

Nezpracovávejte při teplotách ovzduší, materiálu a podkladu pod + 5°C a nad +30°C

Dodatečně přidávání jakýchkoliv přísad do hotové maltové směsi je zakázáno.

Použitá náradí očistěte ihned po aplikaci v čisté vodě. Zaschlý materiál lze později odstranit pouze mechanicky.

PODKLAD

Před zahájením opravy betonových ploch je nutné odstranit zvětralé, nebo volné části betonu (i kolem obnažených výztuží). Odstranění provést osekáním, otryskáním případně jinou mechanickou metodou.

Připravený podklad musí být nosný, vyzrálý, suchý, čistý a zbavený prachu, nebo jiných volných částic. Případné zbytky starých nátěrů, mastnot nebo jiných separačních vrstev je nutné důkladně odstranit.

Opravované plochy před vlastní aplikací matně navlhčit tak, aby nevznikaly kaluže vody. Po navlhčení plochu opatřit adhézní vrstvou (kontaktním můstkem) ze stěrky BRS, nanášenou tvrdým štětcem nebo koštětem. Následná vrstva stěrky BRS se aplikuje ještě před zatuhnutím kontaktního můstku metodou „živý do živého“. Můstkem (ze stěrky BRS) je nutné rovněž opatřit obnaženou ocelovou výztuž zbavenou koroze a oštěřenou antikorozi povrchovou úpravou (nátěrem). V případě, že před aplikací hmoty stěrky BRS již vrstva kontaktního můstku zatvrdne, je nutné povrch opravované plochy opatřit novou adhézní vrstvou kontaktního můstku a hmotu BRS aplikovat do nezatvrdnuté hmoty.

SPOTŘEBA

Spotřeba je dána způsobem použití, kvalitou a členitostí podkladu, tloušťkou nanášené vrstvy, atd.

Orientační spotřeba je cca 1,7 kg/1m²/ 1mm tloušťky vrstvy. Vydatnost je cca 14l mokré malty z 25 kg pytle.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 25 kg na dřevěných EURO paletách (48ks/paleta).

OCHRANA ZDRAVÍ - PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje cement. S vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít.

Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem.

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.

Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí technický a bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostních listech výrobku.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 65%), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu zodpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz