

ISP

Sádrová stěrka

Sádrová stěrková hmota pro stěrkování různých ploch, např. omítek, sádrokartonových nebo sádrovláknitých povrchů. Vhodná pro různé drobné opravy a vyrovnání podkladů, na vyplnění průrazů, nerovností, dutin, pro osazování apod. Pro použití pouze v interiéru.



Artikl:
49242

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba zpracování:	při 20°C cca 40-50 min*
Záměšová voda:	0,45l/1,5kg; 1,5l/5kg; 6l/20kg
Barva:	bílá
Teplota při zpracování:	nad + 5°C, do +30°C

*v závislosti na podmínkách (teplota, vlhkost, aj.)

VLASTNOSTI

Lehké namíchání a zpracování.
Univerzální použití.
K použití ve vnitřním prostředí.
Vhodná pro rychlé opravy ploch, stěrkování, osazování.
Pro výplně dutin, menších otvorů apod.
Není vhodná pro kontakt s vlhkostí (např. vlhké zdivo aj).

SLOŽENÍ

Sádrové pojivo, minerální přísady

ZPRACOVÁNÍ

Potřebné množství suché hmoty nasypat do gumové nádoby a promíchat s vodou do zpracovatelné konzistence. Namíchat jen tolik stěrky, kolik lze za 40 minut zpracovat. Ztuhlou hmotu již nepoužívat, ani znovu rozmíchat. Namíchanou hmotu vtlačit do dutin, případně špachtlí nebo hladítkem zpracovat stěrkováním. Při zpracování stěrkováním je možné nanášení „do ztracena“.
Při zpracování nesmí teplota vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů klesnout pod + 5°C a být vyšší jak + 30°C.

PODKLAD

Podklad musí být stabilní, nosný, pevný, čistý. Musí být zbaven nesoudržných a separačních vrstev. Případné trhliny proškrábnout a vyčistit, aby došlo k důkladnému vyplnění stěrkovou hmotou. Podklad rovnoměrně matně navlhčit (bez tvorby kaluží vody). Podklad se nesmí deformovat vlivem vlhkosti.

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna druhem prováděných prací, kvalitou (členitostí) podkladu, objemem dutin, strukturou a nerovnostmi podkladu.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 6 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 1,5; 5 nebo 20 kg.

OCHRANA ZDRAVÍ - PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje sádro. Dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte prach.
Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.
Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.
Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list.
Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz