

Artikl:
58917
58918



MTG

základní nátěr pod minerální, silikátové omítky a barvy.

Základní penetrační nátěr na bázi draselného vodního skla pro snížení a sjednocení savosti a zpevnění minerálních podkladů. Pro minerální podkladní plochy pod silikátové a minerální omítky a silikátové barvy. Ředidlo pro silikátové fasádní barvy a omítky. Pro venkovní i vnitřní použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Hustota:	cca 1,05 – 1,10 kg / l
Doba schnutí:	cca 24 hodin v závislosti na okolních podmínkách
Ředění:	vodou max. 2:1obj.díly MTG:voda
Teplota při zpracování:	nad + 5°C až + 30°C
Barva:	transparentní

VLASTNOSTI

Připravený k použití.
Dobrá přilnavost k minerálním podkladům.
Vysychání bez prnutí.
Pojiva na bázi draselného vodního skla.
Vyrovnává a sjednocuje savost minerálního podkladu.
Pro venkovní i vnitřní použití.
Zpevňující účinek na savé minerální podklady.
Penetrace pod minerální a silikátové omítky a barvy.
Použití jako ředidlo pro silikátové omítky a fasádní barvy qm.
Poměr ředění 2:1obj.díly silikátové barvy : MTG.

SLOŽENÍ

Draselné vodní sklo, zušlechťující přísady, voda.

PODKLAD

Natíraný minerální podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu, volných částí, nečistot, starých nátěrů, odbedňovacích olejů, vosků a jakýchkoli separačních vrstev. Všechny podklady musí být pevné, nosné, vyzrálé, bez deformací a trhlin. **Podklad nesmí být vlhký.**
Okolní plochy chránit zakrytím (zejména sklo, kovy, keramiku, přírodní kameny, klinkery apod.)
Vhodným podkladem jsou všechny typy savých minerálních omítek PI, PII, PIII, betony, sádkokartonové desky apod.

ZPRACOVÁNÍ

Penetrační nátěr **MTG** nanášejte na podklad v rovnoměrné, celoplošné kryjící vrstvě a nechejte vyschnout.
Velmi silně savé podklady, omítky malt. skupin PI, PII a PIII, sprašující omítky, staré nosné omítky a silikátové nátěry po odpovídající přípravě podkladu důkladně napustit neředěným **MTG** válečkem, nebo štětcem.
Málo savé omítky skupin PI, PII a PIII, vápenopískové pohledové zdivo, přírodní kameny bez výkvětů po odpovídající přípravě podkladu nanést vodou ředěným **MTG**

válečkem, štětcem, nebo nástřikem (2obj.díly MTG : 1obj.díl vody).

Při aplikaci a v době schnutí nesmí klesnout teplota ovzduší i podkladu pod +5°C. Celou dobu schnutí musí teplota být min. 3°C nad teplotou rosného bodu.

Čerstvě natřené plochy je nutné chránit před mrazem, deštěm a před příliš rychlým vysycháním, např. průvanem, přímým slunečním svitem apod.

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna savostí a strukturou podkladu.
Orientační spotřeba je cca 0,25 l/m² (při ředění 2:1).

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v originálním, uzavřeném balení v chladu, nesmí zmraznout. Balení 10 l nebo 25l plastový kanistr.
Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby. Po otevření obalu je možné nespoteřovaný nátěr skladovat po krátkou dobu v originálním, dobře uzavřeném obalu.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Výrobek obsahuje draselné vodní sklo. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodné ochranné prostředky (ochranné brýle apod.).

Při práci nejezte, nepijte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a pokožku ošetřete krémem.

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí je vymyjte vodou, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list a bezpečnostní list výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technickou

poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezavazují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:
quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 515 500 819
Fax: 548 216 657
www.quick-mix.cz
Info@quick-mix.cz