

Chytré stavební hmoty**NHL-NS ochranný nátěr**

Ochranný nátěr s NHL 5 přirozeným hydraulickým vápnem pro trvalou ochranu přírodního kamene a cihel.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ojivo:	NHL 5 přirozené hydraulické vápno
Zrnitost:	0-2,5 mm
Tloušťka vrstvy:	1 až 3mm
Doba zpracování:	cca 60 minut při 20°C
vydatnost:	cca 0,8 l/kg cca 24 l/ z balení 30kg
Teplota při zpracování:	nad + 5 °C do + 25 °C
Balení:	30 kg pytel
Barva:	bíloběžová

VLASTNOSTI

Minerální suchá směs.
Snadno zpracovatelná.
Nátěr odolný otěru.
Odolnost vůči teplotním změnám.
Velmi dobrá přilnavost k podkladu.
Na stěny i stropy.
Velmi dobrá difuze vodních par.
Snižuje savost zdiva.

POUŽITÍ

jako nátěr pro trvalou ochranu přírodního kamene vhodný zejména na tufový kámen a cihly

KVALITA & BEZPEČNOST

obsahuje jemnou moučku a malá zrna
NHL 5 vápno podle ČSN EN 459
tras dle DIN 51043
podléhá kontrole jakosti

PODKLAD

Jako podklad jsou vhodné přírodní kameny, především tufové kameny a cihly. Silně nasákové kameny (cihly) je nutné předem navlhčit.

Připravený podklad musí být nosný, vyztužený, suchý, čistý, bez námrazy a zbavený prachu, nebo jiných volných částic. Případné zbytky starých nátěrů, mastnot nebo jiných separačních vrstev je nutné důkladně odstranit.

ZPRACOVÁNÍ

Nátěr rozmíchejte míchadlem s čistou vodou do požadované konzistence nátěru bez hrudek. Záměsová voda musí odpovídat EN 1008. Rozmíchanou směs nanášejte štětkou s hrubými a dlouhými vlákny rovnoměrně a pod stejným tlakem (vtírat). Maltovou směs je nutné v průběhu zpracování stále promíchat pro zachování stejnoměrné konzistence. Obvyklá tloušťka nátěru je 1 – 3 mm.

Nátěr se aplikuje ve 3 vrstvách a to vždy s jednodenní pracovní přestávkou. Po 1 dni je první vrstva nátěru dostatečně vyztužená. Celková vrstva nátěru nesmí překročit celkovou tloušťku 3 mm.

Nátěr se nesmí nenanášet na plochy vystavené přímému slunečnímu záření a na plochy, které jsou od slunce prohřáté. Nezpracovávejte při teplotách vzduchu, materiálu a podkladu pod + 5 °C a nad + 25 °C.

Chytré stavební hmoty

Čerstvý nátěr, stejně jako provedené dílo dokonale chraňte před všemi nepříznivými vlivy, jako je např. silný vítr, vysoké nebo nízké teploty a především přímý sluneční svit. V případě nutnosti provedené dílo chraňte zakrytím fólií příp. sítí.

Při použití NHL-NS je nutné řídit se všemi platnými směrnici a normami pro zpracování tohoto druhu materiálu.

Dodatečné přidávání jakýchkoliv přísad do hotové maltové směsi je zakázáno.

Použité nářadí očistěte ihned po aplikaci v čisté vodě.

Zaschlý materiál lze později odstranit pouze mechanicky.

VYDATNOST

Vydatnost je cca 24 l mokré malty z 30 kg pytle.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku.

Dodává se v papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 30 kg na dřevěných EURO paletách.

OCHRANA ZDRAVÍ – PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje hydraulické vápno. S vlhkostí reaguje alkalicky. Maltová směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a očima. Nevdechujte prach.

Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody.

Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 65%), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technickou poradenskou pomoc.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezavazují zpracovatele materiálu zodpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Revize: 08/2016

NHL-NS ochranný nátěr

Další informace na:

quick-mix k. s.

Vinohradská 82 • 618 00 Brno • Telefon [515 500 819](tel:515500819) • Fax 548 216 657
info@quick-mix.cz • www.quick-mix.cz

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft
DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno
SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Velký Meder
HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Velký Meder

www.tubag.de
www.quick-mix.de
www.quick-mix.cz
www.quick-mix.sk
www.quick-mix.hu