



Jemná trasvápenná tenkovrstvá omítka (štuk) pro povrchovou úpravu jádrových omítek. Pro vnitřní i vnější užití.

TKFP trasvápenná jemná omítka

Technické údaje

Pojivová báze:	trassové vápno
Skupina malt:	CR CS II dle ČSN EN 998-1 P II dle DIN V 18550
Zrnitost:	0 - 0,6 mm
Doba zpracování:	cca 1 hodina
Teplota při zpracování:	od +5 °C do + 25 °C
Spotřeba:	cca 4,0 kg/m ² , 3 mm tl. vrstvy
Spotřeba záměsové vody:	cca 8 l vody na 30 kg pytle
Vydatnost:	cca 24 l z 30 kg pytle
Skladování:	v suchu a odpovídajícím způsobem
Forma dodání:	30 kg pytle
Barva:	bílá

Pojivová báze:

- trasové vápno

Vlastnosti:

- minerální
- lehká zpracovatelnost

Použití:

- ke zhotovení velmi hladkých nebo filcovaných omítkových povrchů na stěnách a střepech
- pro vnitřní i venkovní použití

Kvalita bezpečnost:

- podléhá kontrole jakosti
- chromany dle TRGS 613
- odpovídá CR CS II dle ČSN EN 998-1
- odpovídá P II dle DIN V 18550
- obsahuje jemnou mramorovou moučku
- s vysoce hydraulickým trasovým vápnem dle ČSN EN 459
- pojivo dle ČSN EN 197

Podklad:

Vhodným podkladem jsou nosné, soudržné, rovné jádrové omítky na bázi vápna, hydraulického vápna, trasového vápna a cementu a cementu.

Podklad musí být savý, suchý, čistý, bez výkvětů, Musí být zbaven prachu nebo jiných volných částic, nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků. Savé i silně savé podklady před omítáním dostatečně a rovnoměrně navlhčit. Pro snížení savosti nepoužívat penetrace, aby nedošlo k výraznému omezení savosti (nesmí se vytvořit lesklý, nesavý film).

Jako podklad nejsou vhodné vyzdívky obsahující sádku. Silně savé podklady je nutné předvlhčit.

Zpracování:

Obsah pytle 30 kg důkladně promíchejte s cca 8 l čisté vody do plastické konzistence bez hrudek. Záměsová voda musí odpovídat EN 1008.

Namíchanou směs natáhněte hladítkem na připravený podklad souvislou vrstvou pro finální uhlazení a vytvoření stejnoměrné struktury, tl. vrstvy 2 mm (interiér), tl. vrstvy 3 mm (exteriér). Následně se povrch omítky upraví vhodným hladítkem s filcem, molitanem nebo pěnou.

Po dokončení úpravy povrchu je nutné nechat tuto plochu dostatečně vyzrát před prováděním konečné povrchové úpravy nátěrem (v závislosti na typu použitého nátěru). Tato doba je ovlivňována klimatickými podmínkami a také vlastnostmi následné povrchové úpravy (nátěru). Vápenný štuk nenatahujte ve větších tloušťkách než 5 mm z důvodu možné tvorby trhlin. V závislosti na atmosférických podmínkách je nutné v průběhu zrání omítky zajistit následnou péči vlhčením vodní mlhou. V průběhu prvního týdne minimálně 1 x denně, následně alespoň 2 x týdně.

Dodatečné přidávání různých přísad do směsi je zakázáno. Nezpracovávat při teplotách vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů nižších než + 5 °C, vyšších než + 25 °C. Provedené dílo je nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména před rychlým vysušením, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením deště, větru, mrazu a přímého slunečního záření.

Vydatnost:

30 kg pytel suché směsi vydá cca 24 l mokré malty

1 tuna suché směsi = cca 800 l mokré malty

Skladování:

V suchu a odpovídajícím způsobem.

Forma dodání:

30 kg pytel

Upozornění:

Omítková směs obsahuje vápno. S vodou/vlhkostí reaguje alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte zasažená místa vodou. V případě zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře. Viz také bezpečnostní upozornění vyražené na pytli produktu.

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 60 %). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc. Uvedené informace nejsou přenosné na každou aplikaci materiálu v praxi. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy. Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách. Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Vydáno: 02/2018

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft
DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno
SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder
HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder

www.tubag.de
www.quick-mix.de
www.quick-mix.cz
www.quick-mix.sk
www.quick-mix.hu