

Trasvápná zdící malta pro zdění a spárování všech druhů zdiva, vhodná též pro pokládku dlažeb z přírodního kamene

Návrhová obyčejná malta pro zdění (G) dle ČSN EN 998-2 třída M 5



OBLASTI POUŽITÍ

- pro zdění a spárování všech druhů zdiva vč. zdiva z vápenopískových cihel, lehčeného betonu
- pro pokládku dlažeb z přírodního kamene, zejména z nasákových materiálů, např. pískovce, tufu, travertinu, též pro pokládku keramických dlažeb
- pro zdění nosného i nenosného zdiva
- pro spárování všech druhů zdiva, pro kamenické práce
- vhodná zejména pro rekonstrukce historického zdiva, vč. zdiva památkově chráněných objektů
- vhodná pro užití v moderních ekologických stavbách
- pro užití v interiéru i exteriéru

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

- snížená možnost vzniku vápenných výkvětů
- snížená možnost vzniku smršťovacích trhlin při zrání malty
- odolnost vůči působení kapalné vody
- po vyzráni odolná vůči působení povětrnostních podmínek a mrazu
- minerální
- lehce zpracovatelná
- výborná přídržnost ke kamenům
- šedá barva

SLOŽENÍ

- hydraulické trasové vápno dle ČSN EN 459, tříděné kamenivo dle ČSN EN 13139, přísady pro zlepšení zpracovatelnosti a konečných vlastností malty

PODKLAD

- | | |
|-------------------------|--|
| Kvalita podkladu | <ul style="list-style-type: none">▪ podklad musí být únosný, bez nepřídržných částí, odprášený, bez zmrazků, dostatečně nasákový▪ v případě spárování zdiva je nutné spáry proškrábnout na hl. min. 20 mm▪ zdivo a ponechávané spárovací/zdící malty musí být předem dostatečně provlhčeny do matně vlhkého vzhledu▪ v případě užití jako ložné malty pro pokládku dlažeb musí být podklad soudržný s dostatečnou pevností, drsný, odprášený, před pokládkou dostatečně provlhčený do matně vlhkého vzhledu |
|-------------------------|--|

ZPRACOVÁNÍ

| | |
|-------------------------------|---|
| Atmosférické podmínky | <ul style="list-style-type: none">▪ přípustná teplota vzduchu i podkladu pro zpracování a zrání je v rozmezí + 5 °C až + 25 °C, maltu nelze nanášet při očekávaných nočních mrazících, nebo očekávaných teplotách nad + 25 °C▪ zdvoj je nutné chránit před přímým působením slunečního záření, větru, deště vhodnými prostředky, užití krycích sítí na lešení nemusí být dostatečné |
| Příprava malty | <ul style="list-style-type: none">▪ při strojní přípravě je nutné zohlednit konkrétní podmínky tak, aby byla konzistence malty vyhovující pro nanášení, předpokládaná doba míchání je 2 – 3 minuty, doporučujeme ověřit zkouškou▪ pro ruční přípravu malty je množství záměsové vody specifikováno v Technických údajích, pro přípravu malty je nutné použít vhodné nízkootáčkové míchadlo (max. 500 ot./min.)▪ maltu zpracovat do homogenního stavu tak, aby neobsahovala nerozmíchané hrudky, nechat ji krátce odležet (cca 3 min.), následně doplnit dle potřeby vhodné množství vody pro její bezproblémové zpracování▪ pro přípravu malty je možné užít výhradně čistou vodu z přímého zdroje – vodovodu, odpovídající požadavkům ČSN EN 1008▪ přidávání dalších plnív, pojiv a příсад není povoleno |
| Aplikace malty | <ul style="list-style-type: none">▪ maltu naneste zednickou lžící ve vhodné tloušťce, osaďte cihlu, kámen, přebytečnou maltu odstraňte seškrábnutím, ložná spára musí být vyplněna bez jakýchkoliv mezer, kaveren▪ při užití malty jako maltového lože pro pokládku kamenných dlažeb lze pro zvýšení přídržnosti kamenů k maltovému podkladu užít tubag TNH – flex, kontaktní můstek pro pokládku kamenů s obsahem trasu, aplikace „živé do živého“, tj. adhezní můstek nanést na dlažbu a uložit na maltové lože▪ spáry čistěte až po zaschnutí maltového lože▪ při spárování naneste do spáry dostatečné množství malty tak, aby spára byla vyplněna bez mezer a kaveren, povrch upravte spárovačkou, vhodnou hadicí, dřevěným kolíkem, zdvoj ihned očistěte od přebytečné malty |
| Zpracovatelnost malty | <ul style="list-style-type: none">▪ cca 2 – 3 hodiny, platí pro teplotu vzduchu cca + 20 °C, relativní vlhkost vzduchu cca 65 %▪ do tuhnoucí maltové směsi nelze přidávat dodatečnou záměsovou vodu |
| Tuhnutí / zrání | <ul style="list-style-type: none">▪ zdvoj, dlažbu je nutné chránit před působením povětrnostních vlivů – vysokých a nízkých teplot, přímého slunečnímu záření, působení větru, přímého deště▪ dle potřeby je vhodné užít pro ochranu před povětrnostními vlivy plachtu, fólii, vždy je nutné zabránit kondenzaci vzdušné vlhkosti na zdivu, dlažbě, plachté, fólii▪ dle konkrétních povětrnostních podmínek je nutné maltu po dobu tuhnutí a zrání vlhčit mlžením |
| Údržba nářadí a strojů | <ul style="list-style-type: none">▪ nářadí a stroje je nutné ihned po skončení prací očistit čistou vodou▪ zaslchlý, příp. zatvrdlý materiál je možné odstranit pouze mechanicky |
| Všeobecné informace | <ul style="list-style-type: none">▪ maltové směsi s obsahem trasu snižují možnost vzniku vápenných výkvětů, díky svým vlastnostem omezují vzlínání kapilární vody, zrají pomaleji než směsi s vyšším obsahem cementu, tím omezují vznik nerovnoměrného napětí v maltové směsi a omezují tak možnost vzniku smršťovacích trhlin a vzniku nežádoucího napětí mezi zrající maltovou směsí a zdíčím materiélem |

FORMA DODÁVKY

- pytel á 25 kg, paleta 48 balení, tj. 1.200 kg

SKLADOVÁNÍ

- na paletách, v suchu, otevřená balení neskladovat

VYDATNOST, SPOTŘEBA

- cca 16 l / bal. á 25 kg
- spotřeba zdící malty závisí na formátu cihel, kamenů, dlažby, velikosti spáry, tl. zdiva, řídte se pokyny dodavatelů zdících prvků a dlažeb
- cca 33,5 kg/m² pro formát 2 DF (240 x 115 x 113 mm), tl. zdiva 115 mm
- cca 46,5 kg/m² pro formát 3 DF (240 x 175 x 113 mm), tl. zdiva 175 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|---|--|
| Skupina malt | návrhová obyčejná malta pro zdění (G), M 5 dle ČSN EN 998-2 |
| Zrnitost | 0-2 mm, 0-4 mm |
| Množství záměsové vody | cca 3,8 l/balení á 25 kg |
| Počáteční pevnost ve smyku | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ |
| Obsah chloridů | $\leq 0,1 \%$ hm. |
| Reakce na oheň | třída A 1 – nehořlavá (dle ČSN EN 13501) |
| Propustnost vodních par μ | 15/35 (tabulková hodnota dle ČSN EN 1745) |
| Tepelná vodivost $\lambda_{10,\text{dry,mat.}}$ | $\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m.K})$ pro $P = 50 \%$ $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m.K})$ pro $P = 90 \%$ (tabulkové hodnoty dle ČSN 1745) |
| Trvanlivost (zmrazování/rozmrazování) | při dodržení pokynů pro zpracování a zrání, uvedených v tomto TL je malta vhodná pro agresivní prostředí dle ČSN EN 998-2, příloha B |

Uvedené údaje jsou průměrné tabulkové hodnoty, dosažené při laboratorních zkouškách při $+20^\circ\text{C}$, 65 % relativní vlhkosti vzduchu, prováděných dle příslušných zkušebních norem a dle předepsaných zkušebních postupů. Při praktické aplikaci malty jsou odchyly od uvedených tabulkových hodnot možné.

BEZPEČNOST PRÁCE, LIKVIDACE ODPADŮ

| | |
|--|---|
| Bezpečnost práce | <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiál reaguje s vlhkostí/vodou silně alkalicky. Chraňte oči a pokožku vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu s pokožkou omýjte zasažená místa vodou a mýdlem. V případě zasažení očí vyjměte příp. kontaktní čočky, vymývejte oči po dobu několika minut proudem vlažné vody a okamžitě vyhledejte lékaře. V případě požití vyplácňte postiženému ústa, dejte postiženému vypít velké množství vody, nevyvolávejte zvracení a ihned vyhledejte lékaře. Nevdechujte prach. Materiál uchovávejte mimo dosah dětí. ▪ tel. číslo pro naléhavé situace: + 420 224 91 92 93, 224 91 54 02 (nepřetržitá služba), Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 5 ▪ další informace a doporučení najdete v příslušném Bezpečnostním listu materiálu na www.quick-mix.cz |
| GISCODE | ▪ ZP1 (materiál obsahující cement, bezchromátový výrobek) |
| Likvidace odpadu | <ul style="list-style-type: none"> ▪ likvidujte v souladu s příslušnými předpisy ▪ materiál: nevyužitelné zbytky materiálu smíchat s vodou, nechat vytvrdit, likvidovat jako 17 01 01 (Beton), nebo 10 13 14 (Betonový odpad, betonový kal), kategorie odpadu 0 ▪ obaly: odstranit zbytky materiálu ulpělé na obalu, likvidovat jako 15 01 06 Směsné obaly, kategorie odpadu 0 |
| Pokyny pro přepravu, ekologické informace | <ul style="list-style-type: none"> ▪ materiál není nebezpečným zbožím ve smyslu mezinárodních a národních předpisů o dopravě, při přepravě nejsou nutná zvláštní poznávací znamení ▪ při zpracování postupy uvedenými v tomto Technickém listu není přípravek ekologicky nebezpečný |
| Poradenský servis | ▪ Výše uvedené pokyny obsahují všeobecné pokyny. V případě konkrétních technických dotazů se obrátěte na naši společnost, www.quick-mix.cz , info@quick-mix.cz , 515 500 815 |

Informace v tomto Technickém listu jsou pouze obecným doporučením a vyplývají z laboratorních zkoušek výrobku a z praktických zkušeností s jeho aplikací, vztahují se k profesionálnímu zpracování a běžnému použití výrobku. Použití přírodních surovin může způsobit kolísání deklarovaných hodnot a vlastností. Záruky na obecnou platnost jednotlivých údajů, dat a postupů jsou, vzhledem k různorodým podmínkám při konkrétní aplikaci vyloučeny. Při přípravě a zpracování výrobku je nutné dodržovat platné zákony, normy, směrnice a předpisy, vč. platných zákonů a předpisů z oblasti BaOZP a z oblasti nakládání s odpady. Doporučujeme provést zkoušku užití výrobku v konkrétních podmínkách. Technické změny jsou v rámci dalšího vývoje výrobku vyhrazeny. Tento Technický list ruší veškerá předcházející vydání tohoto Technického listu v celém jejich rozsahu.

Podklad pro zpracování – Technický list tubag TKM 5 Technische Information, 08.11.2017

CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno www.quick-mix.cz

SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder www.quick-mix.sk

HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder www.quick-mix.hu

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft, www.tubag.de

DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück www.quick-mix.de