

Jádrová omítka k omítání ploch ve vnitřním i vnějším prostředí.

## TKP trasvápenná omítka

Technické údaje:	
Pojivo:	trasové vápno
Skupina malt:	GP CS II dle ČSN EN 998-1 P II dle DIN V 18550
Pevnost v tlaku:	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>
Zrnitost:	0 - 2 mm 0 - 4 mm
Doba zpracování:	cca 1 hodina
Teplota při zpracování:	od + 5 °C do + 25 °C
Spotřeba záměsové vody:	cca 8 l vody na 40 kg pytel
Vydatnost:	cca 27 l mokré malty ze 40 kg pytle
Spotřeba:	cca 22 kg/m <sup>2</sup> , 15 mm tl. vrstvy
Skladování:	v suchu, odpovídajícím způsobem
Forma dodání:	40 kg pytle
Barva:	šedá

### Vlastnosti:

- minerální
- lehká zpracovatelnost
- ručně i strojně zpracovatelná
- s obsahem trasu
- difuzně otevřená
- vlhkost regulující
- snížené riziko tvorby výkvětů

### Použití:

- ke zhotovení vnitřních i venkovních jádrových omítek
- vhodná jako jádrová omítka pro omítání historických a památkově chráněných objektů
- jako podklad pro veškeré minerální a organické povrchové úpravy
- v interiéru i jako pohledová omítka, stejně jako podklad pod tapety a malby

### Kvalita a bezpečnost:

- odpovídá GP CS II dle ČSN EN 998-1
- vysoce hydraulické trasové vápno podle ČSN EN 459
- odstupřované kamenivo podle ČSN EN 13139
- podléhá kontrole jakosti
- chromany dle TRGS 613

### Podklad:

Omítka je vhodná na všechny druhy zdiva, včetně historického zdiva. Podklad musí být nosný, pevný, čistý, suchý a bez námrazy. Silně savé podklady je nutné vhodně ošetřit zvlhčením, případně postřikem. Betonové plochy je nutné vždy důkladně předem navlhčit. Je nutné provést zkoušku podkladu v souladu s omítkovou a štukatérskou normou DIN 18350 a normou DIN 18550.

### Zpracování:

Omítka TKP je zpracovatelná ve všech běžných omítacích strojích. Nastavení množství záměsové vody se řídí typem omítacího stroje a požadovanou konzistencí malty. U ručního zpracování omítky je doporučeno množství záměsové vody cca 8 l na 40 kg.

Minimální tl. vrstvy omítky je 10 mm. Maximální tloušťka jedné vrstvy je 20 mm. U aplikace omítky ve dvou pracovních krocích, je nutné spodní nanesenou vrstvu zdrsnit, a před aplikací další nanášené vrstvy navlhčit. Po rovnoměrném nanesení omítky na požadovanou plochu je nutné omítku stáhnout a dle způsobu dalšího nanášení vrstev vhodně upravit (např. zdrsnit, zatočit dřevěným hladítkem nebo filcovat).

Dle povětrnostních podmínek nechejte spodní nanesenou vrstvu omítky dostatečně vyžrát a to minimálně 1 den pro 1 mm tloušťky vrstvy omítky.

Čerstvou omítku, stejně jako provedené dílo chraňte před všemi nepříznivými vlivy, zejména před rychlým vyschnutím, větrem, přímým slunečním zářením, před vysokými nebo nízkými teplotami a vysokou vlhkostí (deštěm, kondenzací vody). V případě nutnosti provedené dílo chraňte vhodným způsobem, např. zakrytím fólií (pozor na kondenzaci vody!). Teplota ovzduší, materiálů a podkladu nesmí při zpracování a po dobu zrání omítky klesnout pod + 5 °C, vystoupit nad + 25 °C.

V průběhu zrání je nutné v závislosti na podmínkách zajistit následnou péči vlhčením vodní mlhou. V průběhu prvního týdne minimálně 1 x denně, následně alespoň 2 x týdně.

Kromě čisté vody nesmí být do omítkové směsi přidána žádná další látka, či příměs. Při použití této omítky je nutné řídit se všemi souvisejícími a platnými normami pro zpracování tohoto druhu materiálu.

### **Vydatnost:**

Ze 40 kg pytle cca 27 l mokré malty.

1 tuna suché směsi = cca 700 l mokré malty.

### **Skladování:**

V suchu a odpovídajícím způsobem.

### **Forma dodání:**

40 kg papírové pytle s PE vložkou.

### **Upozornění:**

Maltová směs obsahuje vápno a s vodou/vlhkostí reaguje alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte zasažená místa vodou. V případě zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře. Viz také bezpečnostní upozornění vyražené na pytlí produktu.

---

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 60 %). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc. Uvedené informace nejsou přenosné na každou aplikaci materiálu v praxi. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy. Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách. Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Vydáno: 02/2018

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft,	www.tubag.de
DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück	www.quick-mix.de
CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno	www.quick-mix.cz
SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder	www.quick-mix.sk
HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder	www.quick-mix.hu