

Baunit univerzální stěrka

Baunit UniversalSpachtel



baunit.com

Výrobek	Bílá organicky pojená stěrková hmota pastovité konzistence k okamžitému použití.	
Složení	Organická pojiva, vysoce kvalitní minerální pigmenty a plniva, přísady, voda.	
Vlastnosti	Snadno zpracovatelná, dobře kryvá, matná, bílá, vodoodpudivá a difúzně otevřená stěrka s krátkou dobou schnutí.	
Použití	Pro vytváření rovných, případně hladkých ploch – v exteriéru na fasádách, v interiéru na stěnách a stropích z monolitického i prefabrikovaného betonu a na hrubých omítkách. V exteriéru musí být opatřena konečnou povrchovou úpravou. Jako vyhlazovací stěrka je použitelná v jednom kroku pro tloušťku vrstvy od nuly až do max. 2 mm. Nevhodná pro zhotovení armované stěrkové vrstvy!	
Technické údaje	Hustota:	cca 1,7 kg/dm ³
	Doba schnutí:	cca 2 – 8 h ¹⁾
	Spotřeba:	cca 1,2 kg/m ² /mm tloušťky, dle podkladu
Způsob dodávky	1) v závislosti na tloušťce materiálu, vlhkosti a teplotě stavby a vzduchu 25 kg kbelík	
Skladování	V suchu a chladu, v uzavřeném balení, skladovatelnost max. 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Seznam R a S vět	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24 Zamezte styku s kůží S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice	
Podklad	Podklad musí být čistý, suchý, nezmrzlý, únosný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Nesmí být vodoodpudivý. Spáry musí být předem vyplněny vhodným materiálem. Silně savé podklady musí být předem ošetřeny např. Baunit hloubkovým základem.	
Zpracování	Exteriér	Baunit univerzální stěrka se nanáší čistým nerezovým hladítkem až do tloušťky max. 2 mm. Poté se podle potřeby nanese druhá vrstva. Při zvýšeném požadavku na hladkost a rovinnost povrchu lze k přebroušení Baunit univerzální stěrky použít brusný papír se zrnitostí 50 – 100 (předběžné broušení) a 200 – 300 (jemné dobroušení). Prach z broušení je třeba důkladně odstranit. Jemně zbroušený povrch Baunit univerzální stěrky zásadně doporučujeme ošetřit pomocí Baunit hloubkového základu!
	Interiér	Baunit univerzální stěrka se nanese stejnými pomůckami a obdobně v jedné až dvou vrstvách.
Upozornění a všeobecné pokyny	S přihlédnutím k tloušťce vrstvy a klimatickým podmínkám (teplota, vlhkost apod.) je obvykle možné po technologické přestávce 1 den pokračovat s malířskými a nebo tapetářskými pracemi.	
	Konečná povrchová úprava:	
		Baunit silikonová barva Baunit Granopor barva Baunit Artline barva Baunit Artline Lasur + Artline Finish