

Baumit univerzální základ

Baumit UniversalGrundierung



baumit.com

Výrobek	Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr na bázi organického pojiva.	
Složení	Organické pojivo, minerální plniva a pigmenty, voda, přísady.	
Použití	Univerzální základní nátěr použitelný v exteriéru i v interiéru, pro následné nanesení fasádních povrchových úprav Baumit Granopor omítky, Baumit silikátové omítky, Baumit silikonové omítky, Baumit Nanopor omítky, Baumit mozaikové omítky, Baumit ArtLine omítky, Baumit univerzální omítky jemné a Baumit ušlechtilé omítky.	
Technické údaje	Objemová hmotnost:	cca 1,65 kg/dm ³
	Podíl pevných částic:	cca 70%
	Barva:	bílá
	Zrnitost:	0,5 mm
	Spotřeba materiálu:	cca 0,2 - 0,25 kg/m ² na hladkých stěrkách cca 0,40 kg/m ² na omítkovém podkladu, při jednom nátěru
Způsob dodávky	5 a 25 kg kbelík	
Skladování	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Bezpečnostní značení	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, www.baumit.cz.	
Seznam RS vět	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý, nezmrzlý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
	Baumit univerzální základ je vhodný na:	
	<ul style="list-style-type: none"> • minerální základní vrstvu vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů • vápenné, vápenocementové a cementové omítky • beton a jiné minerální podklady • (staré) dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové nátěry a omítky • sádrové omítky 	
	Baumit univerzální základ je nevhodný na:	
	<ul style="list-style-type: none"> • čerstvé vápenné omítky a nátěry • plastické hmoty, lakové eventuálně olejové vrstvy a kličové barvy. 	
Doporučení pro podklady specifické pro výrobek	<ul style="list-style-type: none"> • povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit • staré lakové, olejové nebo kličové nátěry: odstranit příslušným přípravkem a vyčistit proudem páry • znečištěné nebo zastaralé povrchy: odstranit mechanicky, opískováním a vyčistit proudem páry • minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit • výkvěty: mechanicky odstranit, případně aplikovat speciální sanační opatření • poškozené, resp. popraskané plochy: vystěrkovat pomocí vhodné stěrkovací hmoty (např. Baumit ProContact). 	
Zpracování	Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísit pomaluběžným mísidlem. Případnou úpravu konzistence je možné provést cca 2 dl vody na 25 kg Baumit univerzálního základu. Baumit univerzální základ je možné nanášet fasádním válečkem nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách doporučeno nanášet ve dvou vrstvách. Nátěr se provádí celoplošně, při několikanásobném nanášení je nutné dodržet technologickou přestávku: min. 24 h mezi nátěry.	
	Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Zpracovávat rovnoměrně a bez přerušení.	

Baunit univerzální základ

Baunit UniversalGrundierung



baunit.com

- Upozornění a všeobecné pokyny** Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.
- Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).
- Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.
- Před nanášením každé další vrstvy je nutné dodržet technologickou přestávku min. 24 hodin.
- Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstříky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.

Konečná povrchová úprava

- Baunit Granopor omítka
- Baunit silikátová omítka
- Baunit silikonová omítka
- Baunit Nanopor omítka
- Baunit mozaiková omítka
- Baunit ArtLine omítka
- Baunit univerzální omítka jemná
- Baunit ušlechtilá omítka