

# Baunit univerzální základ vyztužený vlákny

## Baunit UniversalGrund Rissfüllend



<b>Výrobek</b>	Průmyslově vyráběný hotový základní nátěr s obsahem zpevňujících vláken, na bázi akrylátové disperze.	
<b>Složení</b>	Akrylátová disperze, minerální plniva, vyztužná vlákna, voda, přísady.	
<b>Použití</b>	Univerzální základní nátěr pod vnější povrchové úpravy, se zpevňujícími vlákny pro překrytí vlasových trhlin v podkladu o velikosti do 0,5 mm. Použitelný v exteriéru i interiéru na staré i nové minerální podklady (omítky, beton, armovací stěrky) a především pro opravy vlasových trhlin v tepelně izolačních systémech.	
<b>Technické údaje</b>	Objemová hmotnost v čerstvém stavu:	1,70 kg/dm <sup>3</sup>
	Zrnitost:	cca 0,5 mm
	Hodnota pH:	cca 8,5
	Spotřeba materiálu:	cca 0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup> na jeden nátěr hladkého podkladu
<b>Způsob dodávky</b>	5 a 25 kg kbelík	
<b>Skladování</b>	V chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 6 měsíců.	
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
<b>Bezpečnostní značení</b>	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, <a href="http://www.baunit.cz">www.baunit.cz</a>	
<b>Seznam RS vět</b>	S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí	
<b>Podklad</b>	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasáklý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
	Baunit univerzální základ vyztužený vlákny je vhodný na:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>vápenné, vápenocementové a cementové omítky</li> <li>beton a jiné minerální podklady</li> <li>(staré) dobře soudržné minerální, disperzní a silikátové nátěry a omítky</li> <li>sádrové omítky, sádrokartonové desky</li> </ul>	
	Baunit univerzální základ vyztužený vlákny je nevhodný na:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>čerstvé vápenné omítky a nátěry</li> <li>plastické hmoty, lakové eventuálně olejové vrstvy a kličové barvy.</li> </ul>	
<b>Doporučení pro podklady specifické pro výrobek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>povrch uvolňující jemný prach nebo písek: uvolněné částice mechanicky odstranit křídovými podklady zpevnit (Baunit zpevňovač omítek, technologická přestávka min. 14 dní)</li> <li>staré lakové, olejové nebo kličové nátěry biologické napadení odstranit (pára, biocid)</li> <li>znečištěné nebo zastaralé povrchy: odstranit mechanicky, opískováním a vyčistit proudem páry</li> <li>minerální nátěry se špatnou přilnavostí a soudržností: mechanicky odstranit výkvěty: mechanicky odstranit, případně aplikovat speciální sanační opatření</li> <li>poškozené, resp. popraskané plochy: vystěrkovat pomocí vhodné stěrkačské hmoty.</li> </ul>	
<b>Zpracování</b>	Předem náležitě upravený podklad musí být vyzrálý a suchý. Bezprostředně před nanášením výrobek důkladně promísíme pomaluběžným mísidlem. Konzistenci lze upravit přidáním malého množství vody (cca 0,2 l na 25 kg). Pozor, příliš mnoho vody může způsobit křídování. Baunit univerzální základ s vyztuženými vlákny je možné nanášet válečkem z ovčí vlny nebo natírat štětkou, a to stejnoměrně a bez přerušení. Při vyšších teplotách a/nebo u nerovnoměrně savého podkladu se doporučují dva nátěry (mezi nátěry vždy technologická přestávka min. 24 h). Nátěr se provádí celoplošně, rovnoměrně a bez přerušení.	
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje fasádu chránit vhodným způsobem. Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu mohou výrazně ovlivnit dobu zrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. Okolí natírané plochy musí být chráněné, eventuální odstřiky a použité nářadí se bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody.	

# Baumit univerzální základ vyztužený vlákny

## Baumit UniversalGrund Rissfüllend



### Konečné povrchové úpravy

Baumit Nanopor omítka  
Baumit silikonová omítka  
Baumit silikátová omítka  
Baumit Granopor omítka  
Baumit Artline omítka  
Baumit mozaiková omítka  
Baumit univerzální omítka jemná  
Baumit Nanopor barva  
Baumit silikonová barva  
Baumit silikátová barva  
Baumit Artline barva  
Baumit Granopor barva