

Baumit vápenná barva

Baumit SumpfkalkFarbe



Výrobek	Tekutá vápenná barva z dlouhodobě odleželé vysoce plastické vápenné kaše.
Složení	Vysoce kvalitní odleželá vápenná kaše, bílá mramorová moučka, uhlohydráty, olej, bez umělých pojiv, organických ředidel a konzervačních látek.
Použití	Bílá, lehce zpracovatelná, otěruvzdorná, nežloutnoucí, nevytvářející film, vysoce paropropustná, bez napětí, algicidní, biologicky nezávadná pro interiér a exteriér. Zvláště vhodná pro malby a nátěry historicky cenných objektů, např. metodou al fresco.
Technické údaje	Objemová hmotnost: cca 1440 kg/m ³ Obsah pevných částic: sušina: cca 57 % Hodnota pH: 13 Spotřeba materiálu: cca 0,4 – cca 0,8 kg/m ² podle podkladu a počtu nátěrů
Způsob dodávky	kbelík 15 kg
Skladování	V suchu, chladnu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení 12 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.
Bezpečnost práce	V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10–15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.
Seznam RS vět	R 37/38 Dráždí oči a kůži. R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zpracování	1. Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákový. Povrch nesmí být vodoodpudivý. <ul style="list-style-type: none">• vhodný podklad: vápenocementové a cementové omítky vápenné omítky a nátěry• nevhodný podklad: umělé hmoty a pryskyřice, laky, olejové filmy a kličové barvy, dřevo Doporučujeme provést zkušební referenční nátěr.

Baumit vápenná barva

Baumit SumpfkalkFarbe



2. Nanášení

Baumit vápennou barvu důkladně rozmíchat pomaluběžným mísidlem, za přidání 2 – 5 l vody. Podklad dle jeho nasákavosti je nutno před nanášením důkladně navlhčit.

Barvu nanášet štětkou křížovými tahy, rovnoměrně a bez přerušení.

V souladu s historickými postupy doporučujeme nátěr nanášet ve dvou vrstvách, s technologickou přestávkou mezi nimi 6 – 24 hodin. Pozor: před nanášením další vrstvy nátěru musí být spodní vrstva zcela suchá, v opačném případě je nebezpečí vzniku nežádoucích skvrn. Výjimkou z tohoto doporučení je metoda al fresco.

Vždy je nutné dosáhnout potřebné karbonatizace.

Před příchodem mrazů se může na silně exponovaných plochách (návětrné, orientované k dopravní komunikaci, apod.) nanést lehká vodová hydrofobizace.

3. Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tunutí klesnout pod +5 °C. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřivačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.