

Baumit vápenný štuk

Baumit SumpfkalkFeinputz



Výrobek	Minerální omítka z vápenné kaše, pastovité konzistence, k okamžitému použití, pro ruční zpracování, jako škrábaná omítka pro interiér i exteriér.
Složení	Vápenná kaše, minerální plniva, přísady, voda.
Použití	Vnější a vnitřní vysoce paropropustná omítka pastovité konzistence, obzvláště vhodná jako konečná povrchová úprava na Baumit staroměstskou omítku, pro památkovou péči a sanace historických objektů. Je nevhodná pro soklové oblasti a pro následné lepení obkladů.
Technické údaje	Zrnitost: 1 mm Objemová hmotnost: cca 1800 kg/m ³ Faktor difúzního odporu: 15 Spotřeba materiálu: cca 1 kg/m ² Barva: jen v odstínu Princess – 3009 (bílá)
Způsob dodávky	kbelík 30 kg
Skladování	V suchu, chladnu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení 6 měsíců.
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.
Bezpečnost práce	V čerstvém stavu reaguje alkalicky. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. První pomoc: při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, při zasažení očí vymývejte 10–15 min velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. V případě potřeby vyhledejte lékaře. Ve vyzrálém stavu je výrobek neškodný.
Seznam RS vět	R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži. R 41 Nebezpečí vážného poškození očí. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Zpracování	1. Podklad Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěrů, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákový. Povrch nesmí být vodoodpudivý. <ul style="list-style-type: none">vhodný podklad: vápenné, vápenocementové a vápenotrasové omítky Podklad den předem důkladně navlhčit a poté bezprostředně před nanášením Baumit vápenného štuků ještě jednou lehce zvlhčit. 2. Nanášení Baumit vápenný štuk lze nanášet až po odpovídající době zrání podkladu. Baumit vápenný štuk důkladně promíchat pomaluběžným mísidlem. Konzistenci lze upravit přidáním malého množství vody. Nanášet a vyrovnávat nerezovým hladítkem nebo lžící. Po krátkém zaschnutí stočit houbovým nebo pryžovým hladítkem. Lze též vytvořit hrubě natahovanou strukturu a následně ji nejdéle do 12 hodin opatřit vápenným nátěrem - metoda al fresco.

Baumit vápenný štuk

Baumit SumpfkalkFeinputz



3. Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohřivačů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

4. Konečné povrchové úpravy

V exteriéru i interiéru:

Baumit vápenná barva

Baumit silikátová barva

Baumit silikonová barva